

# DEKORIA MIOX

## 43962302, 43962402

### Vrsta izdelka

Pokrivna barva izdelana na osnovi alkidnih smol, pigmentirana z naravnim železovim oksidom z dodanim železovim luskavcem (z MIOXOM).

### Področje uporabe

Pokrivni premaz za zaščito železnih in jeklenih površin, naprav in opreme v primerih, ko želimo doseči učinek kovinskega videza in sijaja.

### Lastnosti

- obstojna glede na vpliv atmosferilij
- obdelana površina daje videz starega kovanega železa

### Barvni ton in stopnja sijaja

Izdelana iz dveh standardnih odtenkov: srebrne in črne. Ima nizek sijaj.

### Gostota

1490 - 1650 kg/m<sup>3</sup> (odvisno od nianse; HRN EN ISO 2811-1:2004)

### Vsebnost suhe snovi (vol%)

okoli 48 (srebrni); okoli 50 (črni)

### Viskoznost

130 - 180 s (DIN 53211:1974)

### Priprava podlage

Nanaša se na že nanešeno DEKORIA TEMELJNO BARVO ZA KOVINO. Prejšnji premaz mora biti suh in očiščen.

### Pogoji za nanašanje

Temperatura podlage mora biti najmanj 3 ° C nad točko rosišča.

### Redčenje (max. vol.%)

Razredči se z DEKORIA ALKIDNIM RAZREDČILOM do max. 10 % (srebrni 15 %).

### Način nanašanja

brezračno

zračno

čopič/valjček

(samo za zelo majhne površine)

### Redčenje (max. vol. %)

5

10

5

(7 % srebrni)

(15 % srebrni)

(7 % srebrni)

### Navodila za uporabo

Sušenje (strjevanje)

- na prah 1 - 2 uri

t = 20°C, 65 % vlage:

- popolnoma 16 ur

Medsoljni časovni interval:

Minimalno 16 - 24 ur, maksimalno pa ni omejitve.

Pri nižjih temperaturah in več relativne vlage zraka se čas sušenja podaljša.

Potrebna debelina suhega filma: 40 µm

Potrebna debelina mokrega filma: 85 µm (srebrni)

80 µm (črni)

Barvo je treba pred uporabo dobro premešati. Temperatura barve mora biti nad 15°C, v nasprotnem primeru je treba dodati več razredčil, da dosežete viskoznost pri nanašanju. Preveč razredčila povzročijo uhajanje.

### Poraba - Izdatnost

0,09 l/m<sup>2</sup> (11,0 m<sup>2</sup>/l srebrni) v enem sloju

0,08 l/m<sup>2</sup> (12,3 m<sup>2</sup>/l črni) v enem sloju

### EU VOC kategorija in meje

EU VOC kategorija in meje: IIA (i) 500 g/l (2010), izdelek vsebuje: max. 500 g/l.

### Pakiranje

Pločevinasta embalaža á 0,75 l.

### Skladiščenje

V suhih in zračnih prostorih pri temperaturi od +5°C do +25°C.

Trajnost: 5 let.

### Varnostni ukrepi

Za informacije o varnem ravnanju, skladiščenju in odstranjevanju izdelka glejte Varnostni list.

Ta informacija je bila sestavljena na podlagi laboratorijskih preizkusov in podatkov, ki so bili pridobljeni kot rezultat praktičnih izkušenj in služi le kot smernica za uporabo. Odgovornost končnega uporabnika je odkriti ustreznost izdelka za določen namen in izvesti nadzor kakovosti ali pogojev podlage in drugih dejavnikov, ki vplivajo na uporabo izdelka. Chromos boje i lakovi d.d. /*Chromos barve in laki d.d., op. prev./* ne prevzema odgovornosti, ki izhajajo iz izgub, poškodb ali škod, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe izdelka. Proizvajalec si pridržuje pravico do eventualne spremembe. Za podrobne informacije in navodila vas prosimo, da se obrnete na naše strokovnjake za razvoj in uporabo.