

# DEKORIA TEMELJNA BARVA ZA KOVINO

## 43962502, 43962602

<b>Vrsta izdelka</b>	Temeljni antikorozijski premaz izdelan na osnovi modificirane alkidne smole z dodatkom antikorozijskih pigmentov.						
<b>Področje uporabe</b>	Za zaščito železnih in jeklenih površin za vzdrževanje in popravilo na površinah, ki niso izpostavljene vodi. Uporablja se tudi kot temelj v konvencionalnih sistemih zaščite.						
<b>Lastnosti</b>	- dobra antikorozijska zaščita - dobra oprijemljivost na železnih in jeklenih površinah - odlična pokritost						
<b>Barvni ton in stopnja sijaja</b>	Proizvaja se v sivem in oksidno-rdečem odtenku. Ima nizek sijaj.						
<b>Gostota</b>	1300 - 1380 kg/m <sup>3</sup> (HRN EN ISO 2811-1:2004)						
<b>Vsebnost suhe snovi (vol %)</b>	42 - 44						
<b>Viskoznost</b>	150 - 180 s (DIN 53211:1974)						
<b>Priprava podlage</b>	Razmaščevanje, peskanje do standarda Sa 2 <sup>1/2</sup> ali mehansko čiščenje do stopnje St 3, pri obnavljanju zaščite do stopnje St 2.						
<b>Pogoji za nanašanje</b>	Temperatura podlage mora biti najmanj 3 ° C nad točko rosišča.						
<b>Redčenje</b>	Razredči se z DEKORIA ALKIDNIM RAZREDČILOM do max. 15 %.						
<b>Način nanašanja</b>							
<b>Redčenje (max. vol. %)</b>	<table><thead><tr><th>brezzračno</th><th>zračno</th><th>čopič/valjček</th></tr></thead><tbody><tr><td>5</td><td>10 - 15</td><td>5</td></tr></tbody></table>	brezzračno	zračno	čopič/valjček	5	10 - 15	5
brezzračno	zračno	čopič/valjček					
5	10 - 15	5					
<b>Navodila za uporabo</b>	Sušenje (strjevanje) - na prah 2 uri t = 20°C, 65 % vlage: - na dotik 6 ur - popolnoma 16 ur Medslojni časovni interval: Minimalno 16 ur, maksimalno pa ni omejitve. Pri nižjih temperaturah in več relativne vlage zraka se čas sušenja podaljša. Potrebna debelina suhega filma: 30 µm Potrebna debelina mokrega filma: 70 µm Pred uporabo je treba dobro premešati. Temperatura barve mora biti nad 15°C, v nasprotnem primeru je treba dodati več razredčil, da dosežete viskoznost pri nanašanju. Preveč razredčila povzroči uhajanje.						
<b>Poraba - Izdatnost</b>	0,11 - 0,14 l/m <sup>2</sup> (7 - 9 m <sup>2</sup> /l) v enem sloju						
<b>EU VOC kategorija in meje</b>	EU VOC kategorija in meje: IIA (i) 500 g/l (2010), izdelek vsebuje: max. 500 g/l.						
<b>Pakiranje</b>	Pločevinasta embalaža á 0,75 l.						
<b>Skladiščenje</b>	V suhih in zračnih prostorih pri temperaturi od +5°C do +25°C. Trajnost: 5 let.						
<b>Varnostni ukrepi</b>	Za informacije o varnem ravnanju, skladiščenju in odstranjevanju izdelka glejte Varnostni list.						

Ta informacija je bila sestavljena na podlagi laboratorijskih preizkusov in podatkov, ki so bili pridobljeni kot rezultat praktičnih izkušenj in služi le kot smernica za uporabo. Odgovornost končnega uporabnika je odkriti ustreznost izdelka za določen namen in izvesti nadzor kakovosti ali pogojev podlage in drugih dejavnikov, ki vplivajo na uporabo izdelka. Chromos boje i lakovi d.d. /Chromos barve in laki d.d., op. prev./ ne prevzema odgovornosti, ki izhajajo iz izgub, poškodb ali škode, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe izdelka. Proizvajalec si pridržuje pravico do eventualne spremembe. Za podrobne informacije in navodila vas prosimo, da se obrnete na naše strokovnjake za razvoj in uporabo.