



Vi2n d.o.o.

Polje cesta VIII/002, 1260 Ljubljana Polje

Elektronska pošta: info@conex-eu.com

Spletna stran: http://www.conex-eu.com

Tel.: +386 31 345-620

Oznaka: TL_Fob_aqua

Izdaja: Maj 2010

Revizija: Junij 2015

ID: 335

TEHNIČNI LIST

CONEX EMULZIJA

Silikonska vodoodbojna impregnacija na vodni osnovi



Vodoodbojna impregnacija in grundirno sredstvo za mineralne površine.

KEMAFOB AQUA zmanjša kapilarno vpojnost gradbenih materialov v katerih površino prodre, pri tem pa gradbenemu materialu ne zamaši kapilar in por in mu na tak način ne zmanjšuje paropropustnosti oziroma sposobnosti »dihanja«.

Za vodoodbojno impregnacijo in grundiranje mineralnih površin, kot so beton, mineralni ometi, strešniki, opeka, plinobeton, silikatna opeka, naravni in umetni kamen, vključno s fugami, fasade z mineralnimi barvami itd.

Zaradi svoje vodne narave je KEMAFOB AQUA idealen tudi za vodoodbojno impregnacijo pri proizvodnji izdelkov iz gline, klinkerja, mineralnih vlaken, lahkih agregatov in vlaknocementnih izdelkov. Primeren je tudi za manj vpojne površine, kot so naravni kamen gostejše strukture, apnenec, marmor in armirani beton.
KEMAFOB AQUA lahko uporabljamo tudi kot vodoodbojno grundirno sredstvo pred nanosom disperzijskih, silikonskih in silikatnih barv in ometov.

- Na vodni osnovi
- Preprečuje »cvetenje«
- Na površini betona preprečuje poškodbe zaradi soli in zmrzali
- Je brezbarven in paroproposten (ne ustvari filma na površini)
- Izboljša čiščenje podlage in preprečuje razvoj mikroorganizmov
- Minimalno 2 nanosa »mokro na mokro«
- Dobra podlaga za vse premaze
- Podaljšana trajnost zaradi mineralne narave in izredno močnih silicijevih vezi z mineralno podlago
- Enostavna izvedba

Videz	Mlečno bela tekočina
Pakiranje	1 kg v plastenki/ 8 kg (8x1 kg) v kartonski škatli/ 576 kg (72x8 kg) na paleti 10 kg v plastični ročki/ 600 kg (60x10 kg) na peleti
Skladiščenje in rok trajanja	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprtih in nepoškodovani embalaži pri temperaturi pod 30°C v dobro zračenih skladiščnih prostorih. Datum proizvodnje odtisnjjen na embalaži.

Vonj	Šibek
Vsebnost aktivnih snovi	8,6 ut. %
Gostota	0,9-1 kg/dm ³
pH vrednost	7-8 pri 20°C



Vi2n d.o.o.

Polje cesta VIII/002, 1260 Ljubljana Polje
Elektronska pošta: info@conex-eu.com
Spletna stran: http://www.conex-eu.com
Tel.: +386 31 345-620

Oznaka: TL_Fob_aqua
Izdaja: Maj 2010
Revizija: Junij 2015
ID: 335

0,2-1 l/m² odvisno od vpojnosti površine

Poraba je odvisna od poroznosti podlage, zato priporočamo predhodni preskus vpojnosti površine, ki bo impregnirana. Orientacijske vrednosti porabe za različne površine:

- beton 0,25-0,5 l/m²
- ometi 0,50-1,0 l/m²
- opečni zid 0,40-2,0 l/m²
- plinobeton 0,59-2,0 l/m²
- naravni in umetni kamen 0,05-3,0 l/m²

Podlaga mora biti čista, suha, brez vlažnih madežev in enakomerna, da je površina, ki se impregnira, lepega končnega videza. Sveže nanesene malte in betonske površine morajo biti popolnoma strjene oziroma stare ca. 28 dni.

Pri sanaciji fasadnih površin moramo podlago predhodno dobro očistiti in oprati z močnim curkom vode. Nato saniramo vse poškodbe, ponovno zafugiramo manjkajoče fuge ter odstranimo morebitne mastne madeže.

Če je le mogoče, KEMAFOB AQUA nanašamo s premazovanjem ali škropljenjem brez pritiska v najmanj dveh nanosih «mokro na mokro», kar pomeni, da z drugim nanosom pričnemo prej, preden se prvi nanos do konca posuši in sicer do popolnega nasicenja površine. Večinoma za vse gradbene materiale zadorda dvakratni nanos.

KEMAFOB AQUA vsebuje posebne dodatke za izboljšanje omočljivosti, zato je mogoče brez problema izvesti naknadno »reimpregnacijo« tudi po preteku daljšega časovnega obdobja. Zaradi morebitnih vplivov dejanskih pogojev v podlagah in materialih se v primeru specifičnih površin priporoča, da se pred aplikacijo izvede najprej vzorčno polje.

Čopič ali mehansko z nizkotlačno pištolo.

+5°C min./ +30°C max.

+5°C min./ +30°C max.

+5°C min./ +30°C max.

- KEMAFOB AQUA ni primeren za hidrofobiranje izdelkov in površin iz mavca.
- V primeru dežja KEMAFOB AQUA ne smemo nanašati. Impregnirane površine takoj zaščitimo s pokrivanjem npr. folijo ipd.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamо vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotedne države.

KEMAFOB AQUA ni nevaren izdelek v smislu Zakona o kemikalijah in Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov. Škodljivo pri zaužitju. Piti veliko vode v manjših količinah. Ne povzročiti bruhanja. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha se posvetujte z zdravnikom. Podrobnejše informacije o skladisčenju, rokovjanju in uporabi izdelka se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroverju, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladisčeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerikoli pisnih priporočil ali iz katerikoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz katerenkoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.