

PRONTO POLYGLASS

PRONTO je hladna, za uporabo pripravljena mešanica bitumna, agregata in dodatkov idealna za popravila in vzdrževanje cest, enostavna za uporabo, primerna še posebej za hitra popravila.

TEHNIČNI OPIS

PRONTO je hladna, za uporabo pripravljena mešanica bitumna, agregata in dodatkov idealna za popravila in vzdrževanje cest, enostavna za uporabo, primerna še posebej za hitra popravila.

KJE GA LAHKO UPORABIM

Pronto priporočamo kot urgentno rešitev za manjša popravila in obnovo asfaltnih cest, obnovo manjših površin, krpanje manjših razpok na cestah, ki so takoj vozne. Za drugačne namene uporabe, kot so navedena v tem tehničnem listu odgovornost prevzame uporabnik sam.

KAKO GA NAJ UPORABIM

PRONTO je izdelek pripravljen za uporabo, ki ne potrebuje posebne priprave podlage in posebnega orodja za vgradnjo. Kljub temu pa je priporočljivo pa površino pred vgradnjo PRONTO očistite prahu in morebitne stoječe vode. Izdelek je namenjen za hladno uporabo, v vseh letnih časih, še posebej v deževnim in hladnem vremenu, saj izdelek ni občutljiv na zmrzal in vlago.

Po vgradnji s pomočjo prometa postane popolnoma kompakten.

PRONTO je občutljiv na temperaturne spremembe, dokler je zapakiran. Pri nizkih temperaturah je lahko preveč trd in zato težaven za vgradnjo. Z visoko temperaturo pa lahko PRONTO postane preveč mehak, kar lahko povzroča težave pri sušenju.

Zato je potrebno preprečiti skladiščenje izdelka na prostem, za daljše časovno obdobje.

Priporočljivo je, da uporabite svež material in ga ne skladiščite skozi daljše obdobje, skozi več letnih časov. Priporočamo, da po vgradnji PRONTO v letnem času posujete s cementom, v zimskemu času pa s finim peskom.

TEHNIČNE LASTNOSTI	
VIDEZ	Kompakten
BARVA	Črna
GOSTOTA PRI 20 °C	1700 kg/m ³
DODATEK PLASTIFIKATORJA	Cestni bitumen 70/100 (EN 12591) z odstotkom agregatov, enakovredno 5,6 (bitumen + dodatek)
TEMPERATURA ZA VGRADNJO	Od 5 do 35 °C
PORABA	16 kg/m ² za 1 cm debeline nanosa
DEBELINA NANOSA	Minimalno 2-3 cm / Maksimalno 5-6 cm
SESTAVA IN PODATKI O SESTAVINAH	
AGREGAT	Apnenec (pesek in drobljenec)
VEZIVO	Cestni bitumen
DODATKI	Mešanica plastifikatorjev in dodatkov za oprijem
PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE	
PAKIRANJE	25 kg vreče
SKLADIŠČENJE	4-6 mesecev, v originalno zaprti embalaži. Zaščititi pred vremenskimi vplivi, UV žarkom in nizkim temperaturam (+ 5 °C).
VARNOST PRI UPORABI	
Glej varnosti list	