

SIGMA Contour Aqua-PU Matt

8734GE



I. OPIS IZDELKA

Izjava o izdelku:

SIGMA Contour Aqua-PU Matt je mat lak z visoko odpornostjo proti praskam in odrgninam, izdelan na osnovi s poliuretanom modificiranega akrilata za notranjo uporabo, ki se redči z vodo.

Namen uporabe:

za zahtevne vmesne in zaključne premaze na vseh običajnih podlagah, kot so les, lesni materiali, kovine, barvne kovine, umetne snovi, ki so združljive s premazi, itn. po ustrezni pripravi podlage.

Lastnosti:

- visoka odpornost proti praskam in udarcem – trdnost
- skoraj brez vonja – visoka paroprepustnost
- dolg odprti čas – obstojnost proti običajnim gospodinjskim čistilom
- odlično razlivanje
- ne rumeni – hitro sušenje
- preprosto nanašanje – 1. razred odpornosti na mokro brisanje skladno s standardom DIN EN 13300
- visoka kritnost – ekskluzivno – mat površina
- dobra odpornost proti potu z dlani

Barvni odtenki:

bela, možnost niansiranja s sistemom PPGMIX.

Sijaj:

mat

Pakiranje:

2,5 l in 1 l

II. TEHNIČNI PODATKI

Gostota:

pribl. 1,26 g/cm³ (bela)
pribl. 1,05–1,24 g/cm³ (niansirana)

Poraba:

pribl. 95 ml/m² (odvisno od podlage)

Trajanje sušenja:

prašno suh po pribl. 1 uri, po pribl. 5 urah je pripravljen za ponovno obdelavo pri 23 °C in 50-odstotni relativni zračni vlažnosti. Pri temperaturah pod 10 °C se sušenje podaljša.

Redčenje:

po potrebi z vodo

Vsebnost suhe snovi:

pribl. 42 vol. % (odvisno od barvnega odtenka)

Skladiščenje:

na hladnem mestu, zaščitenem pred zamrzovanjem

Plamenišče:

navedba smiselno ni potrebna

III. NAVODILA ZA UPORABO

Priprava podlage:

- Z jekla odstranite maščobo in rjo. Temeljito odstranite škajo in oksidirano plast ter nanesite 1 do 2 sloja premaza SIGMA Allgrund.
- Umetne snovi, ki so združljive s premazom, pazljivo zdrgnite po celotni površini s čistilom SIGMA Universol (razredčeno z vodo v razmerju 1 : 50) in papirjem P 400er za mokro brušenje. Nato sperite z obilo čiste vode in nanesite temeljni premaz SIGMA Torno Primer.
- Na mesta, zapolnjena s polnilom, je treba pred nanosom zaključnega premaza nanesti predlak SIGMA Aqua.



SIGMA Contour Aqua-PU Matt

III. NAVODILA ZA UPORABO

- Neobdelan les očistite in posivela mesta zbrusite ter premažite s predlakom SIGMA Vorlack Aqua.
- Pri razbarvanem lesu (čuga, intsia itd.) morate nanesti temeljni in 1. vmesni premaz za les SIGMA Holz-Isoprimer.
- > Nevarnost razbarvanja.

Nanašanje:
brizganjem

s čopičem (oglejte si nasvet za nanašanje premaza SIGMA Aqua), valjčkom (sintetični valjček) in

Za brušenje laka, ki se redči z vodo, se priporoča uporaba brusilnega papirja 235 U/P240 podjetja 3M.

Čiščenje orodja:

takoj po uporabi ga očistite z vodo.
Temperatura za nanašanje znaša najmanj +70 °C.

Zlasti upoštevajte naslednje:

VOB, del C, DIN 18363, razdelka 2 in 3 ter tehnični listi BFS zadevnih delovnih območij. Mat površine odvisno od čiščenja dajejo vtis, da so polirane. To ni odvisno od razreda odpornosti na mokro brisanje.

IV. DRUGE OPOMBE

Navodila za odstranjevanje in varnostne nasvete najdete na varnostnem listu.

Koda izdelka:

M-LW 01

V. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z DIN EN 927-1

Viskoznost:

srednja

Kritnost:

prekrivno

Sijaj:

mat

Ti podatki o lastnostih in uporabi izdelkov so navedeni v najboljši veri na podlagi našega razvoja in praktičnih izkušenj. Vendar pa zaradi vsestranskih možnosti uporabe navedba vseh podrobnosti ni mogoča, zaradi česar v zvezi s tem ne prevzemamo odgovornosti. Primernost izdelka je odvisna od lastnosti podlage. Navedeni podatki prenehajo veljati ob izidu nove izdaje zaradi tehničnih novosti.

Izdaja besedila: januar 2015