

# SIGMA Haftgrund

## 9209GE



### I. OPIS IZDELKA

#### Izjava o izdelku:

SIGMA Haftgrund je nepigmentiran koncentriran temeljni premaz, ki se redči z vodo, za notranjo in zunanjo uporabo. Za higiensko neoporečen zrak v zaprtih prostorih, ker ne vsebuje topil in mehčal ter zagotavlja nizke emisije in nizko vsebnost škodljivih snovi.

#### Namen uporabe:

za pripravo podlage pri močno ali neenakomerno vpojnih podlagah, za nanos premazov vseh vrst na osnovi plastične disperzije.

Odlično izravnavanje in zmanjšanje vpojnosti ter utrditev podlage.

Posebej primerno za mineralne omete, trdne, rahlo skredane stare premaze, omete iz umetnih smol, mavčno-kartonske plošče itn.

#### Lastnosti:

- ne vsebuje topil in mehčal
- odlično kot temeljni premaz
- gospodarna uporaba
- prijaznost do okolja
- visoko koncentrirano
- redčenje z vodo v razmerju 1 : 4

#### Barvni odtenki:

brezbarvno

#### Pakiranje:

10 l, 2,5 l in 1 l

### II. TEHNIČNI PODATKI

#### Gostota:

pribl. 1,02 g/cm<sup>3</sup>

#### Poraba:

pribl. 50–200 ml/m<sup>2</sup> glede na lastnosti in vpojnost podlage.

Natančno porabo in stopnjo redčenja je treba določiti s preizkusnim nanosom.

#### Trajanje sušenja:

primerno za ponovni nanos po 6 urah pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti

#### Skladiščenje:

na hladnem mestu, zaščitenem pred zamrzovanjem

### III. NAVODILA ZA UPORABO

#### Priprava podlage:

podlaga mora biti suha, trdna, brez nečistoč in snovi, ki preprečujejo oprijem. Preverite, ali so podlaga in obstoječi premazi primerni za nanašanje novih slojev.

V celoti odstranite skredane sloje. Mesta ob ometu utrdite. Morebitne mikroorganizme uničite z izdelkom SIGMA Fungisol.

#### Nanašanje:

s čopičem

#### Pogoji za nanašanje:

temperatura za obdelavo in temperatura podlage mora biti vsaj +5 °C pri najv. 80-odstotni

relativni zračni vlažnosti.

#### Zgradba premaza:

##### Temeljni premaz

Z izdelkom SIGMA Haftgrund, razredčenim z vodo v razmerju do 1 : 4.

##### Vmesni in zaključni premaz:

za naknadno nanašanje so primerne vse notranje stenske in fasadne barve SIGMA.





## SIGMA Haftgrund

## III. NAVODILA ZA UPORABO

**Čiščenje orodja:**

takoj po uporabi ga očistite z vodo.

**Opombe:**

koncentrirani temeljni premazi, ki se redčijo z vodo, niso primerni kot temeljni premaz na skredanih, peskastih in močno vpojnih podlagah. V ta namen se uporabljajo temeljni premazi, ki vsebujejo topila. SIGMA Haftgrund je koncentriran temeljni premaz, ki ga je treba prilagoditi glede na vpojnost in lastnosti podlage ter ga razredčiti (z vodo v razmerju do 1 : 4). Temeljni premaz v nobenem primeru po uporabi in sušenju ne sme imeti zaprtega, mastno sijočega sloja. Izdelek SIGMA Haftgrund ni primeren za goste, zaprte, nevpojne ali glazirane podlage.

Sosednje površine, ki jih ne želite premazati, je treba skrbno prekriti in zaščititi. Če po nesreči poškropite površine, ki jih ne želite premazati, je treba madeže takoj odstraniti s čisto vodo in gobico. Ko se posušijo, jih ni več mogoče odstraniti.

**Zlasti upoštevajte naslednje:**

VOB, del C, DIN 18363, razdelka 2 in 3 ter tehnični listi BFS zadevnih delovnih območij.

## IV. DRUGE OPOMBE

Navodila za odstranjevanje in varnostne nasvete najdete na varnostnem listu.

**Koda izdelka:**

M-GF 01

## V. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z VdL-RL01

**Vsebuje:**

disperzija stiren akrilata, voda, aditivi, konzervansi  
(svetovanje za osebe, ki so alergične na izotiazolinon, je na voljo na tel. št. +49 234 8690)

*Ti podatki o lastnostih in uporabi izdelkov so navedeni v najboljši veri na podlagi našega razvoja in praktičnih izkušenj. Vendar pa zaradi vsestranskih možnosti uporabe navedba vseh podrobnosti ni mogoča, zaradi česar v zvezi s tem ne prevzemamo odgovornosti. Primernost izdelka je odvisna od lastnosti podlage. Navedeni podatki prenehajo veljati ob izidu nove izdaje zaradi tehničnih novosti.*

*Izdaja besedila: februar 2012*