

SIGMA Seidenlatex

9269GE



I. OPIS IZDELKA

Izjava o izdelku:
notranjo uporabo.

SIGMA Seidenlatex je gospodarna barva s svilnatim sijajem na osnovi plastične disperzije za

Za higiensko neoporečen zrak v zaprtih prostorih, ker ne vsebuje topil in mehčal ter zagotavlja nizke emisije in nizko vsebnost škodljivih snovi.

Namen uporabe:

za obstojne in močno trpežne nove ter obnovitvene premaze na vseh običajnih podlagah v notranjih prostorih. Posebej primerno za premazovanje tapet iz grobih vlaken, strukturiranih, koprenastih tapet ali tapet iz steklenih vlaken ter ometov iz umetne smole.

Lastnosti:

- ne vsebuje topil in mehčal
- brezhibna kakovost zraka v prostoru
- brez aktivnih komponent, ki povzročajo meglice
- odpornost proti vodnim dezinfekcijskim sredstvom
- dobra kritnost
- preprosto nanašanje
- ohranitev strukture
- brez napetosti
- paroprepustnost

Barvni odtenki:

bela

Pakiranje:

bela: 12,5 l in 5,0 l | S strojnimi
mešanjem Zn: 12,5 l in 4,0 l

II. TEHNIČNI PODATKI

Gostota:

1,32 g/cm³

Poraba:

pribl. 140 ml/m² na sloj na gladki podlagi. Točno porabo preverite s poskusnim nanosom.

Trajanje sušenja:

primerno za ponovni nanos po 4 urah pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti

Značilnosti v skladu s standardom DIN EN 13 300:

Odpornost na mokro brisanje: razred 1, odpornost proti obrabi skladno z DIN 53 778

Kontrast:

razred kritnosti 2 pri izdatnosti nanosa 7,5 m²/l. **Sijaj:**

svilnati

Največja zrnatost:

fina (< 100 µm)

Navedene lastnosti se nanašajo na beli odtenek. Pri niansiranju so možna odstopanja.

Skladiščenje:

na hladnem mestu, zaščitenem pred zamrzovanjem

III. NAVODILA ZA UPORABO

Priprava podlage:

podlaga mora biti suha, trdna, brez nečistoč in snovi, ki preprečujejo oprijem. Preverite, ali so podlaga in obstoječi premazi primerni za nanašanje novih slojev. V celoti odstranite skredane sloje. Mesta ob ometu utrdite. Morebitne mikroorganizme uničite z izdelkom SIGMA Fungisol.

Nanašanje:

s čopičem, valjčkom in brizganjem. Pred uporabo dobro premešajte.

Temeljni premaz:

Na porozne, peskaste, vpojne omete maltnih skupin PII in PIII, PIV, mavčno-kartonske oz.



SIGMA Seidenlatex

III. NAVODILA ZA UPORABO

vlaknasto-mavčne plošče predhodno nanesite izdelek SIGMA Haftgrund, ki se redči z vodo v razmerju 1 : 4. Mehke mavčne omete utrdite z izdelkom SIGMA Unigrund S.

Mavčno-kartonske plošče z vodotopnimi sestavinami, ki povzročajo razbarvanje, izolirajte z izdelkom SIGMA Renova Isoprimer WV. Madeže zaradi nikotina, saj, kave ali masti očistite z vodo z dodatkom čistilnega sredstva SIGMA Universol. Po čiščenju počakajte, da se dobro posuši, in izolirajte z izdelkom SIGMA Renova Isoprimer WV. Sijajne površine in sloje lakov izlužite in mehansko obdelajte, da bodo hrapave, ter jih premažite s pigmentirano temeljno barvo SIGMA Haftgrund.

Sloje klejne barve temeljito sperite in premažite z izdelkom SIGMA Unigrund S. Nanašajte neposredno na trdne, mat, malo vpojne premaze ter tapete iz grobih vlaken, pleskarske koprne in steklene dekorativne tkanine ipd.

Vmesni premaz:

SIGMA Seidenlatex, ki se redči z najv. 5 % vode.

Pri velikih stičnih površinah in kritičnih svetlobnih razmerah je treba s temeljnim premazom SIGMA EG Primer izvesti poseben sloj vmesnega premaza, ki podaljša odprti čas.

Zaključni premaz:

en obilen, enakomeren nanos izdelka SIGMA Seidenlatex, ki se ne redči z vodo oz. se redči z vodo do najv. 5 %. Da bi se izognili predebelemu sloju na posameznih mestih, je podlago treba premazati v enem koraku mokro na mokro.

Nanašanje z brizganjem:**Brezračno brizganje**

Kot brizganja: 50°

Šoba: 0,019–0,023

Brizgalni tlak: 160–180 barov

Pred nanašanjem z brizganjem izdelek premešajte in precedite.

Priporočamo, da še moker premaz še enkrat utrdite s srednje sukanim valjčkom (dolžina ščetin 13–18 mm).

Čiščenje orodja:

takoj po uporabi ga očistite z vodo.

Opombe:

temperatura za nanašanje in temperatura podlage morata biti vsaj +5 °C. Relativna zračna vlažnost naj znaša najv.

80 %.

Pri uporabi izdelka SIGMA Unigrund S na notranjih površinah se lahko pojavi tipični vonj topila. Zato poskrbite za dobro zračenje.

Vidnost izboljšav na površini je odvisna od številnih parametrov, ki so specifični za posamezen objekt, in jih je treba obravnavati kot neizogibne (ob tem si oglejte tudi tehnični list BFS 25).

Zlasti upoštevajte naslednje:

VOB, del C, DIN 18363, razdelka 2 in 3 ter tehnični listi BFS zadevnih delovnih območij.

IV. DRUGE OPOMBE

Navodila za odstranjevanje in varnostne nasvete najdete na varnostnem listu.

Koda izdelka:

M-DF 01

V. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z VdL-RL01

Vsebuje:

disperzija stiren akrilata, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, konzervansi.

(svetovanje za osebe, ki so alergične na izotiazolinon, je na voljo na tel. št. +49 234 8690)

Ti podatki o lastnostih in uporabi izdelkov so navedeni v najboljši veri na podlagi našega razvoja in praktičnih izkušenj. Vendar pa zaradi vsestranskih možnih nastankov uporabe navedba vseh podrobnosti ni mogoča, zaradi česar v zvezi s tem ne prevzemamo odgovornosti. Primernost izdelka je odvisna od lastnosti podlage. Navedeni podatki prenehajo veljati ob izidu nove izdaje zaradi tehničnih novosti.

Izdaja besedila: februar 2012