

SIGMA Torno Primer

8070GE



I. OPIS IZDELKA

Izjava o izdelku:	SIGMA Torno Primer je mat temeljni in vmesni premaz (ki se redči z vodo) s hitrim sušenjem in odličnim oprijemom, primeren za notranjo in zunanjo uporabo.
Namen uporabe:	kot sredstvo za izboljšanje oprijema na rahlo vpojnih mineralnih podlagah, lesu, lesnih materialih, kovinah, neželeznih kovinah, umetnih snoveh, ki so združljive s premazom, po pripravi podlage. Ne nanašajte pri temperaturah pod 7 °C. Priporočilo: za nanašanje si oglejte nasvet za nanašanje izdelka SIGMA Aqua.
Lastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> – preprosto nanašanje – hitro sušenje – dobro zapolnjevanje razpok – dober oprijem – elastičnost – prijaznost do okolja
Barvni odtenki:	bela, možnost niansiranja s sistemom PPGMIX.
Sijaj:	mat
Pakiranje:	2,5 l, 1 l (odvisno od barvnega odtenka)

II. TEHNIČNI PODATKI

Gostota:	1,38 g/cm ³
Poraba:	pribl. 120 ml/m ² pri nevpojni nestrukturirani podlagi
Redčenje:	z vodo
Trajanje sušenja:	primerno za ponovni nanos po 4 urah pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti

III. NAVODILA ZA UPORABO

Priprava podlage:	<ul style="list-style-type: none"> – Z jekla odstranite maščobo in rjo. Temeljito odstranite škajo in oksidirano plast ter nanesite 1 do 2 sloja premaza SIGMA Allgrund. – Umetne snovi, ki so združljive s premazom, z pazljivo zdrgnite po celotni površini s čistilom SIGMA Universol (razredčeno z vodo v razmerju 1 : 50) in papirjem P 400er za mokro brušenje. Nato sperite z obilo čiste vode. – Očistite zunanje površine neobdelanega lesa, zbrusite posivela mesta in les impregnirajte z impregnacijo Sigmalife Impregnant. – Očistite notranje površine neobdelanega lesa in zbrusite posivela mesta.
Nanašanje:	s čopičem, valjčkom, brizganjem, vključno z brezračnim brizganjem (oglejte si nasvet za nanašanje izdelkov SIGMA Aqua). Pred uporabo dobro premešajte.
Tempspray – AirCoat:	šoba za fino nanašanje velikosti 0,18–0,25 mm (0,007–0,010 palca) Brizgalni tlak 160 barov

SIGMA Torno Primer

III. NAVODILA ZA UPORABO

- Sestava sistema:**
- Temeljni premaz:**
z izdelkom SIGMA Torno Primer, nerazredčenim do rahlo razredčenim z vodo
- Vmesni premaz:**
SIGMA Torno Primer
SIGMA Torno Satin/Semi-Gloss/Gloss
alternativno SIGMA Contour Aqua-PU Matt/Satin/Gloss
- Zaključni premaz:**
SIGMA Torno Satin/Semi-Gloss/Gloss
alternativno SIGMA Contour Aqua-PU Matt/Satin/Gloss
- Na les iglavcev in listavcev je treba nanesti temeljni in vmesni premaz za zaščito lesa SIGMA Holz-Isoprimer.
- Čiščenje orodja:**
takoj po uporabi ga očistite z vodo.
Temperatura za nanašanje, temperatura okoliškega zraka in temperatura podlage morajo biti vsaj +7 °C. Relativna vlažnost zraka naj znaša največ 85 %.
- Zlasti upoštevajte naslednje:** VOB, del C, DIN 18363, razdelka 2 in 3 ter tehnični listi BFS zadevnih delovnih območij.

IV. DRUGE OPOMBE

Navodila za odstranjevanje in varnostne nasvete najdete na varnostnem listu.

Koda izdelka: M-GP 01

V. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z VdL-RL01

Vsebuje: akrilatna disperzija, titanov dioksid, polnila, voda, glikolen, konzervans, pomožna sredstva, ki tvorijo površinski sloj, aditivi.

VI. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z DIN EN 927-1

Viskoznost: srednja

Kritnost: prekrivno

Sijaj: mat

Ti podatki o lastnostih in uporabi izdelkov so navedeni v najboljši veri na podlagi našega razvoja in praktičnih izkušenj. Vendar pa zaradi vsestranskih možnosti uporabe navedba vseh podrobnosti ni mogoča, zaradi česar v zvezi s tem ne