

SIGMARENOVA Isoprimer



WV

I. OPIS IZDELKA

Izjava o izdelku:	SIGMARENOVA Isoprimer WV je pigmentiran izolacijski temeljni premaz, ki se redči z vodo, namenjen za notranjo in zunanjo uporabo.
Namen uporabe:	sistem za okolju prijazno zaščito pred nikotinskimi, vodnimi, kavnimi, sajastimi, mastnimi in podobnimi madeži. Zaradi zelo dobre vezave in blokiranja umazanije zagotavlja odlične rezultate, zlasti na občutljivih premazih. Za izolacijo močne porumenelosti na mavčno-kartonskih ploščah.
Lastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> – odlična izolacija – skoraj brez vonja – zelo preprosto nanašanje – hitro sušenje – redčenje z vodo
Barvni odtenek:	prozorno-bela
Sijaj:	svilnati
Pakiranje:	bela; 12,5 l in 5 l

II. TEHNIČNI PODATKI

Gostota:	1,24 g/cm ³
Poraba:	pribl. 140 ml/m ² na sloj na gladki podlagi. Točno porabo preverite s poskusnim nanosom.
Trajanje sušenja:	primerno za ponovni nanos po 4 urah pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti
Značilnosti v skladu s standardom DIN EN 13 300:	
Sijaj:	svilnati
Največja zrnatost:	fina (< 100 µm)
Skladiščenje:	na hladnem in suhem mestu, zaščitenem pred zamrzovanjem
Rok uporabnosti:	pribl. 12 mesecev v neodprti originalni posodi

III. NAVODILA ZA UPORABO

Priprava podlage:	podlaga mora biti suha, trdna, brez nečistoč in snovi, ki preprečujejo oprijem. Preverite, ali so podlaga in obstoječi premazi primerni za nanos novih slojev. V celoti odstranite skredane sloje. Premaze s klejno barvo temeljito sperite in premažite s premazom SIGMA Unigrund S. Stare, sijajne plasti laka izlužite ali obdelajte tako, da bo površina hrapava. Pojav plesni oz. glivic obdelajte s fungicidnim sredstvom FUNGISOL. Velike madeže zaradi nikotina, saj, maščobe in kave očistite z vodo z dodatkom čistilnega sredstva SIGMA UNIVERSOL. Vodne madeže do suhega skratčite.
--------------------------	---



SIGMARENOVA Isoprimer WV

III. NAVODILA ZA UPORABO

Nanašanje:

s čopičem, valjčkom, brizganjem, vključno z brezračnim brizganjem.
Pred uporabo dobro premešajte.

Sestava sistema:

Temeljni premaz:
odvisno od podlage SIGMA HAFTGRUND
SIGMA UNIGRUND
S.

Vmesni premaz:
SIGMARENOVA Isoprimer WV.

Zaključni premaz:
notranje ali fasadne barve SIGMA.

Orodje takoj po uporabi očistite z vodo. Temperatura za nanašanje in temperatura podlage morata biti vsaj +10 °C.

Primerno za ponovni nanos po 8 urah pri 20 °C in 65-odstotni relativni zračni vlažnosti. Pri nižjih temperaturah ali višji zračni vlažnosti je treba upoštevati daljše trajanje sušenja.

Problematičnega nanašanja, ki se pojavlja v praksi, ni mogoče obravnavati v tem tehničnem listu in ga je mogoče podrobneje opredeliti s poskusnim premazovanjem na objektu.

Zlasti upoštevajte naslednje: VOB, del C, DIN 18363, razdelka 2 in 3 ter tehnični listi BFS zadevnih delovnih območij.

IV. DRUGE OPOMBE

Varnostne nasvete in navodila za odstranjevanje najdete na varnostnem listu.

Koda izdelka:

M-DF 02

V. IZJAVA O IZDELKU V SKLADU Z VdL-RL01

Vsebuje:

disperzija stiren akrilata, titanov dioksid, kalcijev karbonat, silikati, voda, topila, aditivi, konzervansi
(svetovanje za osebe, ki so alergične na izotiazolinon, je na voljo na tel. št. +49 234 8690)

Ti podatki o lastnostih in uporabi izdelkov so navedeni v najboljši veri na podlagi našega razvoja in praktičnih izkušenj. Vendar pa zaradi vsestranskih možnosti uporabe navedba vseh podrobnosti ni mogoča, zaradi česar v zvezi s tem ne prevzemamo odgovornosti. Primernost izdelka je odvisna od lastnosti podlage. Navedeni podatki prenehajo veljati ob izidu nove izdaje zaradi tehničnih novosti.

Izdaja besedila: februar 2010