

## GORI SIEGEL 2712 WB – GORI HÄRTER 2713/ GORI LAK ZA PARKET 2712 WB – TRDILEC 2713

- Brezbarvni lak za parket in stopnice v interieru.
- Izjemno trpežen - PU ojačan.
- Za visoke obremenitve se doda GORI trdilec 2713.
- Hitro sušenje.
- Primeren tudi za šole, vrtce, bolnice...
- DIN EN 71-3 za otroške igrače.
- DIBT atest-Z-157.10-39

1.	Opis	
1.1.	Naziv proizvoda	GORI SIEGEL 2712 WB – GORI HÄRTER 2713-lak za parket in trdilec
1.2.	Proizvajalec	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3.	Vrsta proizvoda	PU lak za parket na bazi vode.
1.4.	Področje uporabe	Za stabilen les-parketi, pluta, vrata, pohištvo, lesene stopnice.
1.5.	Lastnosti proizvoda	Brezbarven, trpežen premaz, odporen na gospodinjska čistila...
1.6.	Nijanse	Brezbarvna Niansa je odvisna od vrste in barve lesa. Naredite probno površino.
1.7.	Priprava	Pripravljeno za uporabo. Kadar se dodaja trdilec 2713, je čas za nanašanje max 8 ur po premešanju.
1.8.	Pakiranje	GORI SIEGEL 2712 WB 0,75l / 2,5 litra / 5 litrov  GORI HÄRTER 2713 1 x 21 ml ( za 2,5) in 2 x 21 ml ( za 5 litrov laka) GORI SIEGEL
1.9.	Atesti	DIN EN 71-3 otroške igrače ( Z-157.10-39 ) DIN EN 14342 (1) DIBT testi-zdravstveni za interier
2.	Podatki o proizvodu glede na gradbene smernice VDL-01	
2.1.	Vezivo	Akril ojačan s poliuretanom.
2.2.	Pigmenti	
2.3.	Dodatki	aditivi

<b>3. Tehnični podatki</b>		
3.1.	Gostota	Lak 1,00 g/cm <sup>3</sup> , trdilec 1,12 g/cm <sup>3</sup>
3.2.	Suha snov	Cca 32 w/w % Trdilec cca 80 % w/w
3.3.	Viskoznost	tekočina
3.4.	Sijaj	Visoki sijaj sli saten.
3.5.	Vonj	Blag vonj po akrilu. Po presušenju je brez vonja.
3.6.	Poraba	90 ml / m <sup>2</sup> . 1 liter je dovolj za 10 m <sup>2</sup> . Točna poraba se ugotovi na vzorčni površini. Za lesena tla v interieru nanesite min. 60 ml / m <sup>2</sup> .
3.7.	Čas sušenja	Ponovni sloj po 4-6 urah. (23 °C / 60 % rel. vlažnost zraka). Na niskih temperaturah in visoki vlažnosti se čas sušenja podaljša. Pohištvo lahko postavite naslednji dan. Tepihe, preproge, tekače... šele po 2 tednih. Čiščenje z vodo šele po 2 tednih. Ne uporabljajte parnih čistilcev.
3.8.	Odpornost na vremenske vplive	Samo za interier.
3.9.	Odpornost na UV	dobra
3.10.	Odpornost na alkalije	dobra
3.11.	Biocidno delovanje	ne
3.12.	Redčenje	Uporabite nerazredčeno. Če je potrebno dodajte minimalno količino vode.
3.13.	Skladiščenje	V originalno zaprti embalaži > 2 leti. Po uporabi dobro zaprite embalažo in jo za kratek čas obrnite na glavo. Skladiščenje in transport na suhem in hladnem mestu, ne sme zmrzniti.
<b>4. Podlaga</b>		
4.1.	Vrste podlage	Obdelan les –glej 4.3.
4.2.	Zahtevane podlage	Suha, čista, stabilna, brez masti, olja, voskov.
4.3.	Priprava	Obrusite s finim brusnim papirjem v smeri lentic. Stare premaze sanirati in zamatirati. Profesionalno obrusiti parket s stroji.
4.4.	Vlažnost lesa	suho

<b>5.</b>	<b>Obdelava</b>	
5.1.	Način nanašanja	<p>Čopič ali valjček. Odvečno olje po 5-10 minutah obrišite s krpo. Pluto premazujte v tankih slojih.</p> <p>Brizganje: Airless: Tlak: 80 barov Veličina šobe: 0,011 inče - 0,28 mm</p> <p>Visoki tlak: Tlak: 2-3 bare Veličina šobe: 1,2 mm</p>
5.2.	Navodila za pripravo	<p>Premešajte pred uporabo. Zaščitite ostale površine. Nanašajte enakomerno in ne v predebelem nanosu. Ne nanašajte pod +15 °C in nad 25 °C ali relativni vlagi &gt; 80 %Tretirajte samo upojne podlage.</p>
5.3.	Nanašanje	<p>3x GORI SEAL 2712 WB enakomerno z vmesnim brušenjem med sloji.</p> <p>Zelo frekventne površine: 3 x GORI SEAL 2712 WB in GORI Härter 2713. (GORI trdilec 2713) dobro premešajte pred uporabo.</p> <p>GORI HÄRTER za 2.5 litra laka (1x 21ml) ali 5 litrov (2 x 21ml) razmerje 100: 1, 100 delov laka in 1 del HÄRTER / trdilec).</p>
5.4.	Obnavljanje	<p>1-2 x GORI SEAL 2712 WB Zelo frekventne površine: 1-2 x GORI SEAL 2712 WB in GORI Härter 2713 (GORI trdilec 2713) dobro premešajte pred uporabo.</p>
5.5.	Čiščenje orodja	Voda in milo
<b>6.</b>	<b>Varnost in ukrepi</b>	
		Varnostna navodila in ukrepe dobite v Varnostnih listih izdelka. Krpe, čopiči...po aplikaciji jih namočite v vodo ali zaprite v posodo- možnost samovžiga.
<b>7.</b>	<b>Splošni podatki</b>	
		<p>Šifra izdelka: W3 Shranjujte stran od hrane, pijače in živalske krme. Hranite v originalni embalaži. Varnostne liste zahtevajte pri distributerju. DIN 18256, DIN EN 14342 Podložite noge pohištva s filcom.</p>

Podatki v tehničnem listu o možnostih uporabe izdelka GORI SIEGEL 2712 WB PARKETT- i TREPPENLACK in GORI HÄRTER 2713 - so potrjeni v praksi ali v laboratoriju in služijo le kot smernice in niso zavezujoči. Zgornji podatki vsebujejo le splošne informacije in opise proizvoda ter navodila za njihovo uporabo in obdelavo. Upoštevati je treba, da zaradi različnih delovnih pogojev, uporabljenih materialov in lokacij gradbišča ni mogoče zabeležiti vsakega posameznega primera. V primeru dvoma priporočamo, da se obrnete na naše predstavnike, zunanje sodelavce ali neposredno svetovanje z našimi tehniki. Če je v določenem primeru potrebno dodatno strokovno svetovanje, to zagotovo ni zavezujoče. Z objavo tega tehničnega lista ta izdaja nadomešča prejšnji tehnični list.