

## GORI 4052 RAPID HOLZ-ÖL / HITROSUŠEČE OLJE

- Ponovni nanos po 1 uri.
- Zmanjšuje pokanje in dehidracijo lesa
- Protidrsni učinek.
- Ščiti les pred vlago in UVjem.
- Olje za les z odprtimi porami in regulacija vlage.
- DIN EN 71-3 za otroške igračke.

1.	Opis	
1.1.	Naziv proizvoda	GORI 4052 RAPID HOLZ-ÖL-olje za les na bazi vode
1.2.	Proizvajalec	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3.	Vrsta proizvoda	Olje za nego lesa na bazi vode.
1.4.	Področje uporabe	Eksterier in interier –za vrtno pohištvo,tla na terasah, les v interieru–... VAŽNO: Olja so samo delno odporna na obrab. Redno pregledujte in obnavljajte dele, kjer se veliko hodi...Ni primerno za WPC plošče.

Priporočena uporaba po DIN EN 927-1:			
Zahteve	Priporočila		
	Nemasiven les	Delno masiven les	Masiven les
slabo			
srednje	●	●	
močno			

1.5.	Lastnosti proizvoda	Olje za nego lesa z odprtimi porami, z vodoodbojnim učinkom.
------	---------------------	--

1.6.	Nijanse	9900 brezbarvna 7059 tik 7122 macesen 7121 bankerai 7123 duglasi Niansa je odvisna od barve lesa. Naredite probno površino. Brezbarvna niansa se lahko uporablja v interieru ali za mešanje Rapid olj v eksterieru. Samostojna ne zaščiti dovolj lesa pred UV jem.
1.7.	Priprava	Pripravljeno za uporabo.
1.8.	Pakiranje	0,75 in 2,5 litra DIN EN 71-3 otroške igrače( Z-157.10-88 ) DIN EN 14342 (1) DIBT testi-zdravstvena neoporečnost
1.9.	Atesti	
<b>2.</b>	<b>Podatki o proizvodu glede na gradbene smernice VDL-01</b>	
2.1.	Vezivo	Sintetično olje
2.2.	Pigmenti	Organski in anorganski
2.3.	Dodatki	aditivi
<b>3.</b>	<b>Tehnični podatki</b>	
3.1.	Gostota	1,02 g/ml
3.2.	Suha snov	20 %
3.3.	Viskoznost	tekočina
3.4.	Sijaj	Mat
3.5.	Vonj	Alkidna smola. Po presušenju je brez vonja.
3.6.	Poraba	45 ml / m <sup>2</sup> . 1 liter je dovolj za 22 m <sup>2</sup> . Točna poraba se ugotovi na vzorčni površini. Za lesena tla v interieru nanesite min. 60 ml/ m <sup>2</sup> .
3.7.	Čas sušenja	Ponovni sloj po 1 uri. (23 °C / 60 % rel. vlažnost zraka). Na niskih temperaturah in visoki vlažnosti se čas sušenja podaljša.
3.8.	Odpornost na vremenske vplive	Ekstremno vodoodbojen. Brez luščenja.
3.9.	Odpornost na UV	Pigmenti ščitijo les pred sivenjem.
3.10.	Odpornost na alkalije	ne
3.11.	Biocidno delovanje	ne

3.12.	Redčenje	Uporabite nerazredčeno.
3.13.	Skladiščenje	V originalno zaprti embalaži > 5 let. Po uporabi dobro zaprite embalažo in jo za kratek čas obrnite na glavo. Skladiščenje in transport na suhem in hladnem mestu, ne sme zmrzniti.
<b>4.</b>	<b>Podlaga</b>	
4.1.	Vrste podlage	Za mehak in trd les v interierju in eksterierju. Ni primeren za lužen les. Les z veliko tanini je lahko problematičen-madeži.
4.2.	Zahtevane podlage	Suha, čista, stabilna, brez masti, olja, voskov ali smole.
4.3.	Priprava	Površine očistite smol, alg, plesni in sivine....
4.4.	Vlažnost lesa	Max 18 %
<b>5.</b>	<b>Obdelava</b>	
5.1.	Način nanašanja	Čopič ali brizganje. Odvečno olje po 5-10 minutah obrišite s krpo.
5.2.	Navodila za pripravo	Premešajte pred uporabo. Zaščitite ostale površine. Nanašajte enakomerno in ne v predebelem nanosu. Nanašanje in sušenje pod +5 °C ali relativni vlagi > 80 %. Če nanašate barvo iz večih različnih sarž, te med seboj egalizirajte.
5.3.	Nanašanje	Eksterier : Nanašamo nerazredčeno olje v tankem sloju. Drugi sloj je naneseemo, ko je prvi suh.Po prvem sloju dvignjena lesna vlakna rahlo obrusimo. 2x GORI 4052 z vseh strani.
5.4.	Obnavljanje	Priporočamo obnovo po 1 letu.
5.5.	Čiščenje orodja	Voda in milo
<b>6.</b>	<b>Varnost in ukrepi</b>	
		Varnostna navodila in ukrepe dobite v Varnostnih listih izdelka. Krpe... namočite v vodo ali zaprite v posodo-možnost samovžiga.

7.	<b>Splošni podatki</b>	Šifra izdelka: M-KH-01 Shranjujte stran od hrane, pijače in živalske krme. Hranite v originalni embalaži. Varnostne liste zahtevajte pri distributerju.  Proizvajalec: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz Hahnstrasse 70 D- 60528 Frankfurt am Main www.farbe-bfs.de
----	------------------------	--

Podatki v tehničnem listu o možnostih uporabe izdelka GORI 4052 RAPID - so potrjeni v praksi ali v laboratoriju in služijo le kot smernice in niso zavezujoči. Zgornji podatki vsebujejo le splošne informacije in opise proizvoda ter navodila za njihovo uporabo in obdelavo. Upoštevati je treba, da zaradi različnih delovnih pogojev, uporabljenih materialov in lokacij gradbišča ni mogoče zabeležiti vsakega posameznega primera. V primeru dvoma priporočamo, da se obrnete na naše predstavnike, zunanje sodelavce ali neposredno svetovanje z našimi tehniki. Če je v določenem primeru potrebno dodatno strokovno svetovanje, to zagotovo ni zavezujoče. Z objavo tega tehničnega lista ta izdaja nadomešča prejšnji tehnični list.