

GORI 55 RAPID WETTERSCHUTZ FARBE / DEBELOSLOJNI POKRIVNI PREMAZ

- Debeloslojna lazura na vodni osnovi
- Drugi sloj po 4 urah
- Elastična
- Za les in ustrezno grundiran aluminij, železo, trdi PVC .
- Dobra pokrivnost
- Ne rumeni
- EN 71- 3 - za otroške igračke, odporen na slino in znoj DIN 53 160 1.in 2. del
- Velik izbor nians

1.	Opis	
1.1.	Naziv proizvoda	GORI 55 RAPID WETTERSCHUTZFARBE
1.2.	Proizvajalec	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3.	Vrsta proizvoda	Vodna lazura na bazi čistega akrilata
1.4.	Področje uporabe	Eksterier in interier: za vse vrste lesa in predobdelan aluminij, cink, trdi PVC...Ni za uporabo na horizontalnih površinah, kot so terase, vrtni podi....

Priporočena uporaba po DIN EN 927-1:			
Zahteve	Priporočila		
	Dimenzijsko nestabilen les	Delno stabilen les	Dimenzijsko stabilen les
slabo	●	●	
srednje	●	●	
močno	●	●	

1.5.	Lastnosti proizvoda	Tvori čvrst, elastičen film.
------	---------------------	------------------------------

1.6.	Nijanse	Baze: 10 in 30 Baze in nianse iz baz se ne smejo mešati z gotovimi niansami.
1.7.	Priprava	Pripravljeno za uporabo.
1.8.	Pakiranje	0,75 litra / 2,5 litra , 5litrov, 10 litrov Baza 10: 0,71 litra / 2,12 litra / 4,23 l / 8,46 litra Baza 30: 0,68 litra / 2,03 litra/ 4,05 litra
1.9.	Atesti	EN 71-3, DIN 53160
2.	Podatki o proizvodu glede na gradbene smernice VDL-01	
2.1.	Vezivo	Čisti akrilat
2.2.	Pigmenti	Organski in anorganski
2.3.	Dodatki	aditivi
2.4.	Topilo	voda
3.	Tehnični podatki	
3.1.	Gostota	01,0 -1,3 g/ml
3.2.	Suha snov	25-35 % w/w
3.3.	Viskoznost	> 100 Sek. / DIN Cup 4mm (DIN 53211,20 °C)
3.4.	Sijaj	satén
3.5.	Vonj	Po presušenju je brez vonja.
3.6.	Poraba	Okrog 110 ml / m ² . 1 liter je dovolj za okrog 10 m ² . Točna poraba se ugotovi na vzorčni površini.
3.7.	Čas sušenja	Približno po 1 uri-suho na dotik. Ponovni nanos po 4 urah. (23°C / 60 % rel. vlažnost zraka). Na nizkih temperaturah in visoki vlažnosti se čas sušenja podaljša. Tudi na nekaterih vrstah lesa (npr. tropski les, hrast, itd.) se čas sušenja podaljša.
3.8.	Odpornost na vremenske vplive	Dobra, pri debelini okrog 60 µm.
3.9.	Odpornost na UV	Dobra
3.10.	Odpornost na alkalije	Dobra
3.11.	Biocidno delovanje	ne
3.12.	Redčenje	Uporabite nerazredčeno. Za brizganje se redči z do 10 % vode.

4. Podlaga		
4.1.	Vrste podlage	<p>Glej 4.3. Ustrezno obdelan les ali surov les znotraj in notranje strani vrat in oken. 4.3</p> <p>A. Impregnacija z biocidno zaščito je obvezna pri: hrast, smreka, bor, macesen, meranti, jelka...</p> <p>B. Brez impregnacije: mahagonij, bankeraj, eukaliptus, iroko, merbau, tik, cedar....</p>
4.2.	Zahtevane podlage	Suha, čista, stabilna, brez masti,olja ali voskov
4.3.	Priprava	<p>Odstranite smolo z nitro redčilom. Smolo, ki se izloča z lesa premaz ne more zadrževati. Odstranite alge, plesni in stare sloje premaza. Če je potrebno posvetlite les z Gori Universal 3061. Stare zdrave sloje lazure samo rahlo obrusite.</p> <p>Za premaze na lesu (cedar, merbau, hrast..) se 2x nanaša GORI 4648 Woodprimer.</p> <p>Za aluminij, trdi PVC... glejte tehnični list GORI Multi primerja</p>
4.4.	Vlažnost lesa	<p>Masivni gradbeni elementi: 13 % +/- 2 %.</p> <p>Delno ali nemasivni les: max 18 %</p>
5. Obdelava		
5.1.	Način nanašanja	<p>Čopič, valjček ali brizganje</p> <p>Airless</p> <p>Tlak-50-100 barov</p> <p>Šoba- B410 kot 40 °</p>
5.2.	Navodila za pripravo	Premešajte pred uporabo. Nanašanje in sušenje pod +10 °C ali relativni vlagi > 80 %. Če nanašate barvo iz večih različnih sarž, te med seboj egalizirajte.
5.3.	Nanašanje	<p>Eksterier:</p> <p>Surov les, ki lahko plavi-glej 4.1 A</p> <p>1x biocidna impregnacija</p> <p>2-3x GORI 55</p> <p>Les pod 4.1.B</p> <p>2-3x GORI 55</p>
5.4.	Obnavljanje	<p>Stari, zdravi premazi:</p> <p>1-2x GORI 55</p> <p>Poškodovane dele (siv les) izbrusiti pred barvanjem.</p> <p>Priporočamo redno kontrolo površin. Manjše razpoke popravljamo takoj.</p>
5.5.	Čiščenje orodja	Voda in milo

6.	Varnost in ukrepi	Varnostna navodila in ukrepe dobite v Varnostnih listih izdelka.
7.	Splošni podatki	Šifra izdelka : M-LW01 Shranjujte stran od hrane, pijače in živalske krme. Hranite v originalni embalaži. Varnostne liste zahtevajte pri distributerju. Proizvajalec: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz Hahnstrasse 70 D- 60528 Frankfurt am Main www.farbe-bfs.de

Podatki v tehničnem listu o možnostih uporabe izdelka GORI 55 – RAPID WETTERSCHOUTZ LASUR so potrjeni v praksi ali v laboratoriju in služijo le kot smernice in niso zavezujoči. Zgornji podatki vsebujejo le splošne informacije in opise proizvoda ter navodila za njihovo uporabo in obdelavo. Upoštevati je treba, da zaradi različnih delovnih pogojev, uporabljenih materialov in lokacij gradbišča ni mogoče zabeležiti vsakega posameznega primera. V primeru dvoma priporočamo, da se obrnete na naše predstavnike, zunanje sodelavce ali neposredno svetovanje z našimi tehniki. Če je v določenem primeru potrebno dodatno strokovno svetovanje, to zagotovo ni zavezujoče. Z objavo tega tehničnega lista ta izdaja nadomešča prejšnji tehnični list.