

GORI 66 ALLROUND-LASUR / GORI 66 TANKOSLOJNA LAZURA

- Topilna lazura.
- Širok spekter uporabe.
- Za vse vrste lesa- listavci, iglavci in tropske vrste.
- Odlična zaščita pred vremenskimi vplivi.
- Obstojne nianse.
- Brezbarvna,ohranja teksturo lesa.
- Nianse tudi na PPG mix sistemu.

1.	Opis	
1.1.	Naziv proizvoda	GORI 66 ALLROUND - LASURA
1.2.	Proizvajalec	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3.	Vrsta proizvoda	Transparentna tankoslojna lazura na bazi topil za vse vrste lesa. Eksterier. Za stabilni les-vrata, okna...in nestabilni les- og- raje, ute, pergola,nadstrešnice...
1.4.	Področje uporabe	Ni za uporabo na horizontalnih površinah, kot so terase, vrtni podi....

Priporočena uporaba po DIN EN 927-1:			
Zahteve	Priporočila		
	Nemasiven les	Delno masiven les	Masiven les
slabo			
srednje			●
močno	●	●	

1.5.	Lastnosti proizvoda	Brezbarvna zaščita lesa pred vremenskimi in UV vplivi Regulira vlago, vodoodporna, odporna na UV in vremenske vplive.
------	---------------------	---

1.6.	Nijanse	<p>Standardne nijanse: 7801 svetli hrast 7802 bor 7804 tikovina (Burma teak) 7805 hrast 7806 kostanj 7808 oreh 7810 palisander 9900 brezbarvna Baze: 30 in 3190</p> <p>Brezbarvno nianso uporabljajte samo za mešanje s standardnimi toni ali samostojno za notranjo uporabo. To velja tudi za tropske vrste lesa.</p> <p>VAŽNO: Izgled različnih nians je na različnih vrstah lesa drugačen - tudi po sijaju. Brezbarvna navidezno poudarja strukturo lesa. za večje poveršine vedno naredite testno polje. Niansa se primerja na suhem premazu, nanešenem po navodilih proizvajalca. Baze in nianse iz baz, se ne smejo mešati s standardnimi toni.</p>
1.7.	Priprava	Pripravljeno za uporabo.
1.8.	Pakiranje	0,75 litra / 2,5 litra / 5 litrov / 20 litrov Baza 30: 0,68 litra / 2,03 litra / 4,05 litra / 18,00 litrov Baza 3190: 0,68 litra / 2,03 litra / 4,05 litra / 18,00 litrov
2.	Podatki o proizvodni glede na gradbene smernice VDL-01	
2.1.	Vezivo	Baza je alkidna smola
2.2.	Pigmenti	Organski in anorganski
2.3.	Dodatki	aditivi
3.	Tehnični podatki	
3.1.	Gostota	0,9 g/ml
3.2.	Suha snov	25 - 37% w/w
3.3.	Viskoznost	cca. 45 Sek. DIN Cup 4 mm (20°)
3.4.	Sijaj	Mat do saten sijaj, odvisno od števila nanosov.
3.5.	Vonj	Po špirtu in alkidni smoli. Po presušenju je brez vonja.

3.6.	Poraba	Obdelan les: okrog 80 ml / m ² . 1 liter je dovolj za okrog 12 m ² . Točna poraba se ugotovi na vzorčni površini.
3.7.	Čas sušenja	Približno 3 ure-suho na dotik. Ponovni nanos po 24 urah. (23 °C / 60 % rel. vlažnost zraka). Na nizkih temperaturah in visoki vlažnosti se čas sušenja podaljša. Tudi na nekaterih vrstah lesa (npr. tropski les, hrast, itd.) se čas sušenja podaljša.
3.8.	Odpornost na vremenske vplive	Zelo dobra-brez luščenja.
3.9.	Odpornost na UV	UV odporni pigmenti ščitijo les pred sivenjem.
3.10.	Odpornost na alkalije	Skladno s trdoto premaza.
3.11.	Biocidno delovanje	Vsebuje samo biocide za zaščito filma lazure
3.12.	Redčenje	Uporabite nerazredčeno.
3.13.	Skladiščenje	V originalno zaprti embalaži > 3 leta. Skladiščenje in transport na suhem in hladnem mestu, ne sme zmrzniti.
4.	Podlaga	
4.1.	Vrste podlage	Ustrezno obdelan les, surov les- zunaj in notranje strani vrat in oken A. Impregnacija z biocidno zaščito je obvezna pri: hrast, smreka, bor, macesen, meranti, jelka... B. Brez impregnacije: mahagonij, bankeraj, eukaliptus, iroko, merbau, tik, cedar....
4.2.	Zahtevane podlage	Suha, čista, stabilna, brez masti, olja ali voskov.
4.3.	Priprava	Odstranite smolo z nitro redčilom. Smolo, ki se izloča z lesa premaz ne more zadrževati. Odstranite alge, plesni in stare sloje premaza. Če je potrebno posvetlite les z Gori Universal 3061. Stare zdrave sloje lazure rahlo obrusite.
4.4.	Vlažnost lesa	Masivni gradbeni elementi: 13 % +/- 2 % Delno ali nemasivni les: max 18 %
5.	Obdelava	
5.1.	Način nanašanja	Čopič
5.2.	Navodila za pripravo	Premešajte pred uporabo. Nanašanje in sušenje pod +5 °C ali relativni vlagi > 80 %. Če nanašate z večih različnih sarž, te med seboj egalizirajte. VAŽNO: Lesni delci, topni u vodi lahko mažejo fasadno površino (temni madeži) zato je priporočljivo robove in kote premazati z dodatnim slojem ali prozornim lakom. Izogibajte se kontaktu z alkalnimi ometi.

5.3.	Nanašanje	Eksterier ali notranja stran oken in vrat : Surov les, ki lahko plavi-glej 4.1 A 1x biocidna impregnacija 2-3x GORI 66 3x Gori 66 Elementi z masivnega lesa :4.1.B 2-3x GORI 66
5.4.	Obnavljanje	Stari, zdravi premazi: 1-2x GORI 66 Poškodovane dele(siv les) izbrusiti pred barvanjem. Priporočamo redno kontrolo površin. Manjše razpoke popravljamo takoj.
5.5.	Čiščenje orodja	Terpentin
6.	Varnost in ukrepi	Varnostna navodila in ukrepe dobite v Varnostnih listih izdelka.
7.	Splošni podatki	Šifra izdelka : M-KH02F. Shranjujte stran od hrane, pijače in živalske krme. Hranite v originalni embalaži. Varnostne liste zahtevajte pri distributerju. Proizvajalec: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz Hahnstrasse 70 D- 60528 Frankfurt am Main www.farbe-bfs.de

Podatki v tehničnem listu o možnostih uporabe izdelka GORI 66 ALLROUND - LASUR so potrjeni v praksi ali v laboratoriju in služijo le kot smernice in niso zavezujoči. Zgornji podatki vsebujejo le splošne informacije in opise proizvoda ter navodila za njihovo uporabo in obdelavo. Upoštevati je treba, da zaradi različnih delovnih pogojev, uporabljenih materialov in lokacij gradbišča ni mogoče zabeležiti vsakega posameznega primera. V primeru dvoma priporočamo, da se obrnete na naše predstavnike, zunanje sodelavce ali neposredno svetovanje z našimi tehniki. Če je v določenem primeru potrebno dodatno strokovno svetovanje, to zagotovo ni zavezujoče. Z objavo tega tehničnega lista ta izdaja nadomešča prejšnji tehnični list.