

GORI 79 FARBLOS-LASUR / GORI 79 BREZBARVNA LAZURA

- Inovativna.
- Popolnoma brezbarvna UV zaščita za eksterier.
- Brez kapljanja.
- Poudarja naravno lepoto lesa.
- Enostavna uporaba.
- Zelo izdatna.

1.	Opis	
1.1.	Naziv proizvoda	GORI 79 FARBLOS-LASUR / GORI 79 BREZBARVNA LAZURA
1.2.	Proizvajalec	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3.	Vrsta proizvoda	Transparentna lazura za les z UV blokatorji za eksterier. Eksterier. Za stabilni les-vrata, okna...in nestabilni les- vrtne ute, balkonske ograje,nadstrešnice... Posebej ustrezna za nov les.
1.4.	Področje uporabe	Ni za uporabo na horizontalnih površinah, kot so terase, vrtni podi...

Priporočena uporaba po DIN EN 927-1:			
Zahteve	Priporočila		
	Nemasiven les	Delno masiven les	Masiven les
slabo			
srednje	●	●	●
močno			

1.5.	Lastnosti proizvoda	Brezbarvna zaščita lesa pred vremenskimi in UV vplivi Struktura lesa ostane vidna. Na nekaterih vrstah lesa-tropski les, hrast- se lahko transparentni film obarva
------	---------------------	---

1.6.	Nijanse	VAŽNO: Izgled različnih nians je na različnih vrstah lesa drugačen-tudi po sijaju. Brezbarvna navidezno poudarja strukturo lesa.za večje poveršine vedno naredite testno polje. Niansa se primerja na suhem premazu, nanešenem po navodilih proizvajalca.
1.7.	Priprava	Pripravljeno za uporabo.
1.8.	Pakiranje	0,75 litra / 2,5 litra / 5 litrov
2.	Podatki o proizvodu glede na gradbene smernice VDL-01	
2.1.	Vezivo	Akrilatna emulzija- vodna
2.2.	Pigmenti	
2.3.	Dodatki	aditivi
3.	Tehnični podatki	
3.1.	Gostota	1,00 g/ml
3.2.	Suha snov	Cca 35 % w/w
3.3.	Viskoznost	Ne kaplja
3.4.	Sijaj	Saten sijaj, odvisno od števila nanosov.
3.5.	Vonj	Blag vonj . Po presušenju je brez vonja.
3.6.	Poraba	Obdelan les: okrog 75 ml / m ² . 1 liter je dovolj za okrog 13 m ² . Točna poraba se ugotovi na vzorčni površini. Če brizgate, nanesite v debelini max 150 ml/ m ² .
3.7.	Čas sušenja	Približno 1 ura-suho na dotik. Ponovni nanos po 4 urah. (23 °C / 60 % rel. vlažnost zraka). Na nizkih temperaturah in visoki vlažnosti se čas sušenja podaljša. Tudi na nekaterih vrstah lesa (npr. tropski les, hrast, itd.) se čas sušenja podaljša.
3.8.	Odpornost na vremenske vplive	Zelo dobra.
3.9.	Odpornost na UV	
3.10.	Odpornost na alkalije	Dobra
3.11.	Biocidno delovanje	Vsebuje samo biocide za zaščito filma lazure.
3.12.	Redčenje	Uporabite nerazredčeno.
3.13.	Skladiščenje	V originalno zaprti embalaži > 3 leta. Skladiščenje in transport na suhem in hladnem mestu, ne sme zmrzniti.

4.	Podlaga	
4.1.	Vrste podlage	Ustrezno obdelan les, surov les- zunaj in notranje strani vrat in oken A. Impregnacija z biocidno zaščito je obvezna pri: hrast, smreka, bor, macesen, meranti, jelka... B. Brez impregnacije: mahagonij, bankeraj, eukaliptus, iroko, merbau, tik, cedar....
4.2.	Zahtevane podlage	Suha, čista, stabilna, brez masti, olja ali voskov.
4.3.	Priprava	Odstranite smolo z nitro redčilom. Smolo, ki se izloča z lesa premaz ne more zadrževati. Odstranite alge, plesni in stare sloje premaza. Če je potrebno posvetlite les z Gori Universal 3061. Stare zdrave sloje lazure rahlo obrusite.
4.4.	Vlažnost lesa	Masivni gradbeni elementi: 13 % +/- 2 % Delno ali nemasivni les: max 18 %
5.	Obdelava	
5.1.	Način nanašanja	Čopič, valjček ali brizganje. Airless: Pritisk: cca. 80 barov Šoba : cca. 0,011 inch - 0,28 mm Visok tlak: Pritisk: 2-3 bare Šoba: cca. 1,2 mm
5.2.	Navodila za pripravo	Premešajte pred uporabo. Nanašanje in sušenje ne izpod + 10 ° C ali relativni vlagi > 80 %. Če nanašate z večih različnih sarž, te med seboj egalizirajte. VAŽNO: Lesni delci, topni u vodi lahko mažejo fasadno površino (temni madeži) zato je priporočljivo robove in kote premazati z dodatnim slojem ali prozornim lakom. Izogibajte se kontaktu z alkalnimi ometi. Okna in vrata lahko zaprete po 48 urah- ko dobi končno odpornost.

5.3.	Nanašanje	Eksterier: Surov les, ki lahko plavi-glej 4.2 A 1x biocidna impregnacija 2-3x GORI 79 3x Gori 79 Elementi z masivnega lesa :4.1.B 2-3x GORI 79
5.4.	Obnavljanje	Stari, zdravi premazi: 1-2x GORI 79 Poškodovane dele (siv les) izbrusiti pred barvanjem. Priporočamo redno kontrolo površin. Manjše razpoke popravljamo takoj. GORI 79 premaz obnavljamo vsaki 2 leti.
5.5.	Čiščenje orodja	Voda in milo.
6.	Varnost in ukrepi	Varnostna navodila in ukrepe dobite v Varnostnih listih izdelka.
7.	Splošni podatki	Šifra izdelka : M-KH01F. Shranjujte stran od hrane, pijače in živalske krme. Hranite v originalni embalaži. Varnostne liste zahtevajte pri distributerju. Proizvajalec: Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz Hahnstrasse 70 D- 60528 Frankfurt am Main www.farbe-bfs.de

Podatki v tehničnem listu o možnostih uporabe izdelka GORI 79 FARBLOS - LASUR – BREZBARVNA LAZURA, so potrjeni v praksi ali v laboratoriju in služijo le kot smernice in niso zavezujoči. Zgornji podatki vsebujejo le splošne informacije in opise proizvoda ter navodila za njihovo uporabo in obdelavo. Upoštevati je treba, da zaradi različnih delovnih pogojev, uporabljenih materialov in lokacij gradbišča ni mogoče zabeležiti vsakega posameznega primera. V primeru dvoma priporočamo, da se obrnete na naše predstavnike, zunanje sodelavce ali neposredno svetovanje z našimi tehniki. Če je v določenem primeru potrebno dodatno strokovno svetovanje, to zagotovo ni zavezujoče. Z objavo tega tehničnega lista ta izdaja nadomešča prejšnji tehnični list.