

TOP PROFİ Unimalt 2v1 malta za zidanje in ometavanje

Proizvod:	Apneno-cementna maltna mešanica za ročno nanašanje na zunanje in notranje površine.	
Lastnosti	Apneno-cementna maltna mešanica za ročno nanašanje na zunanje in notranje površine.	
Področje uporabe	Malta za zidanje (M5 po SIST EN 998-2) in grobi omet (GP-CS II po SIST EN 998-1).	
Podlaga	<u>Omet:</u> Podlaga mora biti čista, suha, nezmrznjena, odprašena, vpojna, nosilna, brez cvetenja maščob in prostih delcev.	
Mešanje	Vrečo stresemo v ca. 4 l vode in zmešamo v prostopadnem (3 – 5 min) ali pretočnem mešalcu z dozirno napravo.	
Vgrajevanje	<u>Malta:</u> Pri zidanju upoštevamo smernice in navodila proizvajalcev opeke, zidake po potrebi navlažimo, malto nanašamo po celotni površini, <u>Omet:</u> Pred ometavanjem površino obdelamo z ustreznim cementnim obrizgom. Izravnalne pasove izdelamo z TOP PROFİ Unimalt 2v1 malto za zidanje in ometavanje.	
Poraba	omet malta	ca. 16 kg/m ² /1 cm odvisno od geometrije zidakov
Skladiščenje	Na suhem in brez nevarnosti zmrzovanja.	
Rok trajanja	12 mesecev.	