

## GORI X-TREME 170 VS

- Izjemno odporen proti vremenskim vplivom, zahvaljujoč "Weather Protection Technology"
- Zelo visoka zaščita in popoln poudarek na lesnem zrnu
- Zelo dobre lastnosti obdelave zaradi dolgega odprtega časa za enakomeren izgled, brez spojev
- Področja uporabe: fasade, strešni previsi, obloge balkonov, nadstreški za avtomobile, polkna, ograje
- Lahko ga obarvate s PPG MIX ABSOLUT v vseh GORI niansah za lazure.

| 1.   | Splošni opis                                   |   |
|------|--|---|
| 1.1. | Oznaka izdelka                                 | GORI 170 X-TREM VS  |
| 1.2. | Proizvajalec                                   | PPG Coatings Deutschland GmbH.  |
| 1.3. | Vrsta izdelka                                  | Izjemno prozoren, z odprtim porami, na osnovi topil. Tankoslojna lazura z maksimalno zaščito lesa pred škodljivim UV sevanjem, za številne lesene površine na prostem.  |
| 1.4. | Uporaba zunaj (in znotraj lesenih oken):       | Vremensko odporen film na vseh vrstah lesa-listavci, tropski in iglavci. Za dimenzijsko nestabilne in omejeno stabilne lesene komponente (Fasade, previsi streh, obloge balkonov, nadstreški za avtomobile, polkna, ograje itd.)<br>Ni za horizontalne površine, tla terase in balkona, vrtni parket itd. |
| 1.5. | Fizična zaščita pred UV in vremenskimi vplivi: | uravnava vlago, vodoodbojen, vremensko odporen. Zaščita pred gljivami in madeži iglavcev v sistemu z GORI 28  |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 1.6.      | Standardne barve:                         | <p>7801 svetel hrast<br/>7802 bor<br/>7804 Burma tikovina<br/>7805 hrast<br/>7808 oreh<br/>7810 palisander</p> <p>Baze:<br/>Baza 30 / brezbarvna<br/>Baza 3190 rumeno-prozorno (za Absolut)</p> <p>Pomembno:<br/>Brezbarvna baza ne ponuja dovolj zaščite za UV na prostem Barvni toni na podlagi vzorca, so točni šele po popolnem sušenju Priporočamo testni premaz, poznejših pritožb ni mogoče priznati</p> |
| 1.7.      | Obrazec za dostavo:                       | Pripravljen za uporabo  |
| 1.8.      | Embalaža:                                 | 0,75 litra / 2,5 litra  |
| <b>2.</b> | <b>Sestava v skladu s smernico VDL 01</b> |   |
| 2.1.      | Vezivo:                                   | Vezivo na osnovi alkidne smole.   |
| <b>3.</b> | <b>Tehnični podatki</b>                   |   |
| 3.1.      | Gostota:                                  | 0,91 g / m  |
| 3.2.      | Raven sijaja:                             | Mat do saten sijaj, odvisno od števila slojev.  |
| 3.5.      |   | Vonj po Whitespiritu in alkidni smoli. Po sušenju brez vonja.   |
| 3.6.      | Poraba na obrušenem lesu:                 | Približno 70 ml / m <sup>2</sup> . 1 liter zadostuje za približno 14m <sup>2</sup> Natančno določite porabo s poskusno površino   |
| 3.7.      |   | Čas sušenja na prah približno 3 ure. Lahko se prebarva po približno 16 urah (23 °C / 60% relativne vlažnosti). Ob nizkih temperaturah in / ali visoki vlažnosti se čas sušenja podaljša. Z določenimi vrstami lesa (npr. tropski les, hrast itd.) ki lahko vsebuje lesne sestavine se lahko podaljša sušenje. Izvedite testni premaz  |
| 3.8.      | Vremenska odpornost:                      | Zelo dobra.   |
| 3.9.      | Odpornost proti UV svetlobi:              | Pigmenti ščitijo les proti sivenju.   |
| 3.10.     | Odpornost na alkalije:                    | Po presušenju.  |
| 3.11.     | Biocidni učinek:                          | Brez kemičnega zaščitnega učinka na les. Vsebuje biocide za samozaščito filma.  |
| 3.12.     | Razredčilo                                | Uporabite nerazredčeno.   |
| 3.13.     |   | Stabilnost skladiščenja- v neodprtih posodah > 5 let.   |
|           |   | Po uporabi dobro zaprite posodo. Hladno, suho mesto za shranjevanje in prevoz, brez zmrzali.  |

| 4. Podloga  |   |   |
|-------------|---|---|
| 4.1.        | Vrsta podloge:  | <p>Ustrezno predobdelane vrste lesa (glej 4.3)<br/>Surovi, neobdelani les tudi na prostem Notranjost oken in zunanja vrata:</p> <p>A - Zahtevan temeljni premaz z zaščito pred madeži:<br/>Hrast (beljava) Evropa (beljava), smreka, konoplja, Bor (sapwood), macesen (sapwood), Oregon - Pine (Douglasova jelka) belin, plantažni borovi, npr. Radiata bor, rdeča - meranti (belina), sitka - smreka, jelka.</p> <p>B - temeljni premaz z zaščito pred madeži ni potreben:<br/>Afzelia (Doussie), ameriški mahagoni, Bangkirai (Rumeni Balau), hrast (bel) Evropa (srčni les),<br/>Eukaliptus, modri gumi (Eucalyptus globulus), framire, Iroko (Kambala), bor (srčni les), macesen (srčni les), Merbau, Okoume, Oregon - bor (duglazija) - Heartwood, Red Meranti - Heartwood, Robinia, Sapelli, Sipo, tikovina, zahodna rdeča cedra.</p> |
| 4.2.        | Stanje podlage:   | Podloga mora biti suha, čista, stabilna, ne mastna in brez voska.   |
| 4.3.        | Predobdelava:   | <p>Obrusite področja smole in uporabite primerno sredstvo (npr. Nitro univerzalno razredčilo).<br/>Umazanija; Odstranite alge, plesen in ohlapne sloje. Star Lak in debeloslojne lazure ali barve popolnoma odstranite.<br/>Mogoče. Osvetlite siv les z Gori Universal Wood Bleach 3061. Zdrave stare tankoslojne lazure rahlo obrusite.</p>  |
| 4.4.        | Vsebnost lesne vlage:   | <p>Dimenzijsko stabilne komponente: 13% +/- 2%.<br/>Omejene in dimenzijsko stabilne komponente: maks. 18%</p>   |
| 5. Obdelava |   |   |
| 5.1.        | Postopek nanašanja:   | barvanje  |
| 5.2.        | Navodila za obdelavo:   | <p>Pred uporabo dobro premešajte. Ne sušite pri temperaturah pod + 5 °C in / ali relativna vlažnost &gt; 80%. Za zagotovitev enakomernosti barvezagotovite, da je na voljo samo material z isto številko serije Pomembno:<br/>Če les ni kvaliteten, sestavine lesa včasih onesnažujejo fasado- s časom pride do izpiranja- svetujemo sloj prozornega laka...<br/>Izogibajte se neposrednemu stiku z alkalnimi ometi.<br/>Upoštevajte tehnične smernice v skladu z BFS</p>   |
| 5.3.        | Prvi premaz zunaj ter znotraj in zunaj oken in zunanja vrata: | <p>Ves surovi les je v nevarnosti, da s časom sivi...ali modri...</p> <p>Skupina A):<br/>1x GORI 28 impregnacijski premaz EXTRA<br/>2-3 x GORI 170 X-TREM VS<br/>3 x GORI 170 X-TREM VS<br/>na dimenzijsko nestabilnih lesenih komponentah<br/>In drugi les (glej 4.1 Skupina B):<br/>2-3 x GORI 170 X-TREM VS<br/>3 x GORI 170 X-TREM VS<br/>na dimenzijsko stabilnih lesenih komponentah.</p>   |

|      |                             |   |
|------|-----------------------------|---|
| 5.4. | Sanacijski premaz:          | 1-2 x GORI 170 X-TREM VS<br>Redno pregledujte lesene površine, manjše poškodbe takoj sanirajte;   |
| 5.5. |                             | Čiščenje orodja s terpentinom ali raztopino Sigma 20-02 AF  |
| 6.   | <b>Varnost:</b>             | <p>Koda izdelka: BSL20. Hranite izven dosega otrok. Ne vdihavajte aerosola. Ponavljajoči stik lahko privede do suhe ali razpokane kože. Škodljivo za vodne organizme</p> <p>Prepojene krpe se lahko same vžgejo... po uporabi jih namočimo v vodo.</p> <p>V primeru zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo.</p> <p>V nujnih primerih ob zaužitju pokličite za informacije: Svetovalni center za simptome zastrupitve Berlin, Tel.030-30686-790. Klic v sili Avstrija: +432 406 43 43.</p> <p>Ostankov izdelka ne odvajajte v odtoke, vodne poti ali v zemljo. Popolnoma izpraznjene doze lahko damo v recikliranje. Ostanke izdelka predajte odgovornemu zbirnem mestu glede na lokalno zakonodajo. Odlok (AVV): 08 01 11.</p> |
| 7.   | <b>Splošne informacije:</b> | <p>Ne shranjujte v prostorih, kjer pridelujejo hrano. Izogibajte se odprtemu ognju. Hranite samo originalni embalaži.</p> <p>Lastnik<br/>Hahnstrasse 70<br/>D- 60528 Frankfurt na Main<br/>www.color-bfs.de</p>   |

Namen tega navodila je zagotoviti informacije o možni uporabi GORI 170 X-TREM VS Tehnične informacije temeljijo na letih uporabe in izkušnjah.

Vendar zaradi raznolike uporabe in možnosti obdelave odgovornost napak ni na strani proizvajalca. V primeru dvoma se obrnite na naše predstavnike, prodajnike ali neposredno na proizvajalca.

