

GORI 190 X-TREM DS

- Edinstveno hitro sušenje in prebarvanje po samo 6 urah zahvaljujoč "Fast DryingTechnology"
- Nastavitev stopnje sijaja po cca 24 urah
- Zelo visoka pokrivnost in popoln poudarek na lesnem zrnu
- **Področja uporabe:** Okna in zunanja vrata ter njihova notranjost
- Lahko ga niansirate s PPG MIX ABSOLUT v vseh GORI barvnih kartah

1.	Splošni opis	
1.1.	Oznaka izdelka	GORI 190 X-TREM DS
1.2.	Proizvajalec	PPG Coatings Deutschland GmbH.
1.3.	Vrsta izdelka	Debeloslojna lazura, ki vsebuje topilo, na osnovi modificirane alkidne smole.
1.4.	Uporaba zunaj (in znotraj lesenih oken):	Za vse vrste lesa-Tropski les, listavci in iglavci. Primerno za dimenzijsko stabilne lesene komponente (okna in zunanja vrata). Ni za horizontalne površine, tla teras in balkonov, na vrtnem parketu itd.
1.5.	Zaščita lesa (UV in vremenska zaščita):	uravnavanje vlage, vodoodbojnost, svetlobna in vremenska odpornost. Učinkovita zaščita pred glivami iglavcev v sistemu z GORI 28 impregnacijskim premazom

1.6.	Standardne barve:	<p>7801 svetel hrast 7802 bor 7804 Burma tik 7805 hrast 7808 oreh 7810 palisander</p> <p>Osnove: Baza30 / brezbarvna Baza3190 rumeno-prozoren</p> <p>Pomembno: Vpliv posameznih nians je na različnih vrstah lesa drugačen. Brezbarvna poudari značilno bravo lesa, vendar ne ponuja dovolj UV zaščitena prostem, zato lahko les sivi. Namen je zagotoviti zanesljive, nezavezujoče nasvete o možnih uporabah GORI 190 XTREM DS. Tehnične informacije temeljijo na dolgoletnih izkušnjah. Vendar je zaradi raznolike uporabe in možnosti obdelave odgovornost proizvajalca izključena. V primeru dvoma se obrnite na naše predstavnike, prodajne zastopnike... Odtonek preverite s pomočjo testne površine na svojem lesu. Barvni toni, ki ustrezajo vzorcu, se dosežejo po popolnem sušenju izdelka. Baz ali nians iz baze ni mogoče mešati s standardnimi niansami.</p>
1.7.	Obrazec za dostavo:	Pripravljen za uporabo
1.8.	Embalaža:	0,75 litra / 2,5 litra
2.	Sestava v skladu s smernico VDL 01	
2.1.	Vezivo:	Modificirana alkidna smola
2.2.	Pigmenti:	Organski in anorganski
3.	Tehnični podatki	
3.1.	Gostota pribl.:	0,92 g / m
3.2.	Trdne snovi:	58% m / m
3.3.	Viskoznost:	kompaktna
3.4.	Stopnja sijaja	svilenega sijaja
3.5.		Vonj po Whitespiritu in alkidni smoli. Po sušenju brez vonja.
3.6.	Poraba na obrušenem lesu:	približno 80 ml / m ² . 1 liter zadostuje za približno 13 m ² . Natančno določite porabo s poskusno površino.
3.7.	Čas sušenja:	Na prah po približno 2 urah. Lahko se prebarva po približno 6 urah (23°C / 60% relativne vlažnosti). Na nizki temperaturi in / ali visoka vlažnost je se čas sušenja podaljša . Določene vrste lesa (npr.tropski les, hrast itd.) lahko podaljšajo sušenje. Izvedite testni premaz.
3.8.	Vremenska odpornost:	Tvori prosojno, trajno in na lesu odporno nianso.
3.9.	Odpornost proti UV svetlobi:	Pigmenti les ščitijo pred sivenjem.

3.10.	Odpornost na alkalije:	suh film
3.11.	Biocidni učinek:	Kemični zaščitni učinek na les ni na voljo.
3.12.	Razredčilo	Uporabite nerazredčeno.
3.13.		Stabilnost skladiščenja v neodprtih posodah > 5 let. Dozo po uporabi tesno zaprite. Shranjujte na hladnem, suhem in brez zmrzali.
4.	Podloga	
4.1.	Vrsta podloge:	Ustrezno predobdelane vrste lesa (glej 4.3) Surovi, neobdelani les na prostem. Notranjost oken in zunanja vrata: A - Zahtevan temeljni premaz z zaščito pred modrivkami: Hrast (bela) Europa (beljava), smreka, hemlock, bor (Sapwood), macesen (sapwood), Oregon - bor (duglazija) -Belina, nasadi borov, npr. Radiata bor, Red-Meranti(Sapwood), Sitka - smreka, jelka. B - temeljni premaz z zaščito pred modrivkami ni potreben: Afzelia (Doussie), ameriški mahagoni, Bangkirai (rumena Balau), hrast (bel) Europa (srčni les), evkaliptus, modri gumi (Eucalyptus globulus), Framire, Iroko (Kambala), bor (srčni les),Macesen (srčni les), Merbau, Okoume, Oregon - bor (duglazija) -Heartwood, rdeči meranti - Heartwood, Robinia, Sapelli, Sipo, Teak, Zahodna rdeča cedra.
4.2.	Stanje podlage:	Površina mora biti suha, čista, stabilna, brez masti, olj in voska.
4.3.	Predobdelava:	Obrusite področja smole in očistite z ustreznim sredstvom (npr. Nitro Universal Thinner). Močno preperete površine odbrusite do zdravega lesa. Osivel les posvetlitez Gori univerzalnim belilom za les 3061. Sanirajte okužene površine.
4.4.	Vsebnost lesne vlage:	Dimenzijsko stabilne komponente: 13% +/- 2%. Omejene in dimenzijsko stabilne komponente: maks. 18%
5.	Obdelava	
5.1.	Postopek nanašanja:	barvanje
5.2.	Navodila za obdelavo:	Pred uporabo dobro premešajte. Ne sušite pri temperaturah pod + 5°C in / ali relativna vlažnost > 80%. Za zagotovitev enakomernosti barvezagotovite, da je na voljo samo material z isto številko serije Pomembno: Če les ni kvaliteten, sestavine lesa včasih onesnažujejo fasado- s časom pride do izpiranja- svetujemo sloj prozornega laka... Izogibajte se neposrednemu stiku z alkalnimi ometi. Upoštevajte tehnične smernice v skladu z BFS
5.3.	Prvi sloj za ves surovi les, ki je izpostavljen modrim madežem (glej 4.1 Skupina A) kot tudi znotraj in zunaj oken in zunanjih vrat:	1 x impregnacijski premaz GORI 28 EXTRA 3 x GORI 190 X-TREM DS (na dimenzijsko stabilnem lesu) Drugi lesovi (glej 4.1 Skupina B): 3 x GORI 190 X-TREM DS (na dimenzijsko stabilnem lesu).
5.4.	Sanacijski premaz:	Na stabilni, ustrezno predobdelani stari barvi (glej 4.3): 1-2 x GORI 190 X-TREM DS
5.5.		Čiščenje orodja s terpentinom ali raztopino Sigma 20-02 AF

6.	Varnost:	<p>Koda izdelka: BSL20. Hranite izven dosega otrok. Ne vdihavajte aerosola. Ponavljajoči stik lahko privede do suhe ali razpokane kože. Škodljivo za vodne organizme</p> <p>Prepojene krpe se lahko same vžgejo... po uporabi jih namočimo v vodo.</p> <p>V primeru zaužitja takoj poiškati zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo.</p> <p>V nujnih primerih ob zaužitju pokličite za informacije: Svetovalni center za simptome zastrupitve Berlin, Tel.030-30686-790. Klic v sili Avstrija: +432 406 43 43.</p> <p>Ostankov izdelka ne odvajajte v odtoke, vodne poti ali v zemljo. Popolnoma izpraznjene doze lahko damo v recikliranje. Ostanke izdelka predajte odgovornemu zbirnem mestu glede na lokalno zakonodajo. Odlok (AVV): 08 01 11.</p>
7.	Splošne informacije:	<p>Ne shranjujte v prostorih, kjer pridelujejo hrano. Izogibajte se odprtemu ognju. Hranite samo originalni embalaži.</p> <p>Lastnik Hahnstrasse 70 D- 60528 Frankfurt na Main www.color-bfs.de</p>

Namen tega letaka je zagotoviti zanesljive, nezavezujoče nasvete o možnih uporabah GORI 190 XTREM DS. Tehnične informacije temeljijo na dolgoletnih izkušnjah. Vendar je zaradi raznolike uporabe in možnosti obdelave odgovornost proizvajalca za napake izključena. V primeru dvoma se obrnite na naše predstavnike, prodajne zastopnike ali neposredno na proizvajalca.