



# AMAL

# IMPREGNACIJA 1312

TEHNIČNI LIST

## IMPREGNACIJA ZA ZAŠČITO ZIDOV, BETONA, KLINKERJA, NARAVNEGA IN UMETNEGA KAMNA – MOKRI IZGLED

### OPIS IN PODROČJA UPORABE

Impregnacija na osnovi sintetičnih smol, ki vsebuje topila, je namenjena za zaščito vseh vrst tal, fasad, zidov; betonskih elementov, ki niso namenjeni dodatni obdelavi, ograj, opornih zidov; zidnih oblog iz betona, naravnega in umetnega kamna, kakor tudi za obnovo kamnoseških del iz peščenjaka, fasad iz naravnega kamna in starinskih zgradb.

### LASTNOSTI

Odlikuje jo odpornost proti staranju in ohranjanje naravno paro- prepustnost podlage. Podlage zaščiti pred premočenjem od dežja, pred izločanjem soli in zmrzaljo. Podlagi daje moker videz in jo barvno poživi! V kolikor površina ne vpija vode, potem uporabo premaza AMAL IMPREGNACIJO 1312 ne priporočamo. **Naravni in umetni kamen barvno poživi!**

### TEHNIČNI PODATKI

Gostota: 0,82 g/cm<sup>3</sup>  
Poraba: Približno 150-250 g/m<sup>2</sup>, odvisno od vpojnosti podlage.  
Priporočamo dva nanosa, vendar je število nanosov odvisno od vpojnosti podlage. Točno porabo ugotovite z vzorčnim nanašanjem.  
Vsebnost trdne snovi: 10%

### PRIPRAVA PODLAGE

Površina mora pred impregniranjem biti popolnoma suha, očiščena prahu in mastnih madežev. Biti mora brez poškodb in razpok, ki jih impregnacija ne more premostiti. Zaradi vsebnosti topila, ki lahko najeda različne umetne materiale, je potrebno dobro zaščititi vse površine, ki jih ne nameravate impregnirati. Betoni ali ometi morajo biti pred uporabo impregnacije stari najmanj 30 dni! Priporočamo delo pri temperaturi zraka in podlage med +5 °C in +25 °C.

### NAVODILA ZA UPORABO

Pri delu nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala!  
Nerazredčeno impregnacijo nanesite s čopičem, kratkodlakim valjčkom ali brizganjem, na pripravljeno površino enakomerno, v tankem sloju. Za dober vodoodbojni učinek priporočamo dva nanosa "mokro na mokro". Odvečno impregnacijo s površine takoj odstranite z mehko krpo (krpa ne sme puščati vlaken). Pri nanašanju v zaprtih prostorih, je potrebno poskrbeti za dobro prezračevanje. O primernosti nanosa se prepričajte z vzorčnim nanosom. Čas sušenja je cca 24 ur.

### PORABA

Na pravilno pripravljene podlagi je poraba od cca 150 do 250 g/m<sup>2</sup>, odvisno od vpojnosti podlage.

### EMBALAŽE

0,75L, 5L, 10L

### ORODJE IN ČIŠČENJE

Orodje: čopič, kratkodlaki valjček ali brizganje.  
Čiščenje orodja: takoj po uporabi lahko orodje očistite z bencinom ali razredčilom.

---

## SKLADIŠČENJE

Hraniti dobro zaprto v hladnem in suhem prostoru, stran od virov vžiga in direktne sončne svetlobe. Originalno zaprt in skladiščen v suhem prostoru (od +5 °C do +25 °C) je rok uporabe neomejen!

---

## OPOZORILA

**Impregnacija ne premošča razpok na premazani površini, prav tako ne zlepi slabo vezanih delov na površini! Impregnacija je obstojna do temperature 80°C, višja temperatura poškoduje impregnacijo (kamini, peči, temen kamen na izrazito sončni legi)**

**Ne mešajte je z AMAL IMPREGNACIJO 1372 ali drugimi impregnacijami!  
Po zadnjem nanosu, impregnirano površino najmanj 24 ur zaščitite pred dežjem ali roso oziroma je ne močite z vodo!**

Vnetljivo. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe in razpokane kože. Hlapi lahko povzročajo zaspanost in omotico. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti ločeno od virov vžiga-ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok. Ne vdihavati hlapov/meglice. Preprečiti stik s kožo in očmi. Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

**V suhem stanju je izdelek fiziološko neoporečen!**

---

## OPOMBE

Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oziroma izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem.

---

Avgust, 2019



AMAL d.o.o., Koprška 64  
SI - 1000 Ljubljana  
Tel.: 00 386 1 200 77 40  
Email: info@amal.si  
W: <http://www.amal.si/>

