

# Sigmatex Superlatex Matt



## OPIS IZDELKA

Univerzalna stenska barva na vodni osnovi za notranjo uporabo na osnovi sintetične smolne disperzije. Barva se lahko uporablja tudi v zunanjih delih, če so površine zaščitene pred neposrednimi vremenskimi vplivi.

## NAMEN

Namenjeno za barvanje sten in stropov iz mineralnih podlag, kot so beton, zidaki, mavčne plošče itd. Zelo primerno tudi za stenske obloge iz steklenih vlaken, ometa (štukature) in obstoječe stenske barve, kjer je potrebno upoštevati navodila za nanašanje.

## OSNOVNE ZNAČILNOSTI

- Univerzalno uporabna stenska barva
- Enostavno čiščenje
- Odpornost na drgnjenje (pranje) Razred 1 po NEN EN 13300
- Razred motnosti 2, zelo dobra pokrivnost
- Zelo enostaven za nanašanje
- Odlična sposobnost nanašanja, brez brizganja
- Brez topil (VOC < 1 g/l) in brez emisij
- Brez antikarbonizacije, če se uporablja na betonu
- Paroprepustna
- DUBO certifikat (Durable Building mark). **DUBOKEUR**
- Ustreza požarnemu razredu B-s1, d0 (certifikat na voljo)
- Ne porumeni

## DOSTOPNOST IN IZGLED PREMAZA

*Senčila:* Bela in velika izbira barv v PPG Mix Centers.

*Videz filma:* Mat (pribl. 1.9 GU)

*Pakiranje:* 1L; 2.5 L; 5L; 10L, Wn/Bela in Zn

## TEHNIČNI PODATKI

*Gostota:* pribl. 1,45 kg/dm<sup>3</sup>.

*Vsebnost trdne snovi:* pribl. 40 % prostornine

*Plamenišče:* ni uporabno /ne gori/

**Časi sušenja, laboratorijsko določeno pri 23°C in 50% R.H.:**

- Po nanosu: pribl. 2 uro
- Za naslednji nanos po: pribl. 4 ure

## SHRANJEVANJE IN ROK UPORABNOSTI

24 meseca, (2 leta), če je shranjen na hladnem in suhem mestu od 5°C do 30°C, v dobro zaprti originalni embalaži. Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

## PORABA

7 – 9 m<sup>2</sup>/L, odvisno od narave in teksture podlage, spretnosti in načina nanašanja.

## STANJE PODLOGE

Podlaga mora biti popolnoma utrjena in suha, z zadostno nosilnostjo. Maksimalna vsebnost vlage za beton in stene je 4 %, za omet pa 1 %. Nepopolnoma strjene podlage lahko še vedno vsebujejo prosto apno, ki lahko vpliva na sijaj barve ali samo barvo/odtenek.

# Sigmatex Superlatex Matt



## POGOJI UPORABE

Pravilni pogoji za oblikovanje filma in sušenje med nanosom in sušenjem so pomembni, naslednje mora biti upoštevati:

- Temperatura podlage in okolja nad 5°C.
- Relativna vlažnost ne sme presegati 85 %.
- Temperatura podlage mora biti 3°C nad rosiščem.
- Dobro prezračevanje.

## PRIPOROČENO ORODJE IN RAZREDČILO ZA BARVO

**Pred uporabo dobro premešajte.**

Orodje za nanašanje:

Čopič, valjček, kompresor pod pritiskom, Air Less  
do 7% volumna voda

Redčenje:

**Razpršilec brez zraka, Air Less:**

Redčenje: do 10% volumna voda

Šoba: 0,018 - 0,021 palca (= približno 0,46 - 0,53 mm).

Tlak: 16,5 MPa (= približno 165 at).

**Čiščenje alata: Z vodo in detergentom, takoj po uporabi.**

## PRIPRAVA NOTRANJIH IN ZUNANJIH POVRŠIN

### **INTERNA UPORABA**

#### **Predobdelava mineralnih podlag**

- Odstranite umazanijo, vso kontaminacijo in odstranite morebitne luščeče dele.
- Poškodbe popravite in/ali izravnajte z ustreznim polnilom, ki ne vsebuje vodnega kamna.

#### **Končna obdelava rahlo do srednje vpojnih površin**

- Temeljni premaz s temeljnim premazom Sigma. Barva temeljnega premaza se mora ujemati z barvo končne barve.
- Končni nanos s Sigmatex Superlatex Matt.
- Če je potrebno za prekrivanje, nanesite drugi sloj barve.

#### **Končna obdelava slabo do močno vpojnih površin**

- Temeljite s Sigmafiz Universal (1 del fiksiranja na 4 dele vode).
- Končni nanos dveh slojev Sigmatex Superlatex Matt.

### **ZUNANJI, POKRIT**

#### **Predobdelava mineralnih podlag**

- Odstranite umazanijo, vso kontaminacijo in odstranite morebitne luščeče dele.
- Poškodbe popravite in/ali izravnajte z ustreznim polnilom, ki ne vsebuje vodnega kamna.

#### **Sistem barvanja**

- Vpojne površine premažite s Sigmafiz Universal (1 del fiksiranja na 4 dele vode).

# Sigmatex Superlatex Matt



- Končni nanos dveh slojev Sigmatex Superlatex Matt.

## Uporaba v kopalnici in kuhinji

Sigmatex Superlatex Matt se lahko uporablja v kopalnicah in kuhinjah, razen v tuš kabinah. Ne nanašajte na (alkidne) sloje barve, so ovira za vodno paro. Kombinacija "zaprte" podlage in paroprepustne barve lahko povzroči izgubo oprijema.

## Odrz briljantnosti

Odboj sijaja je določen v skladu z ISO 2813 pod kotom 85°. Vendar tekstura podlage in barvne plasti vpliva na ta odboj. Zaradi tega lahko pride do rahlega odstopanja v svetlosti.

## ODPORNOST NA DOTIK IN ČIŠČENJE

Dotikanje ali čiščenje delov površine lahko povzroči sijoče lise, delci kože pa lahko postanejo vidni kot lise, zlasti na temnih barvah.

## VARNOSTNA NAVODILA

Barva je varna za uporabo, če upoštevate običajne norme za delo z barvami na vodni osnovi. Vse površine zaščitite pred kapljanjem. Oglejte si vse dodatne informacije v varnostnem listu izdelka Sigmatex Superlatex Matt..

Škodljivo za vodno okolje z dolgotrajnimi učinki. Hraniti izven dosega otrok. Če potrebujete zdravniško pomoč, vzemite s seboj embalažo ali etiketo. Preprečiti izpust v okolje. Vsebino, uporabljeno embalažo zavržite v skladu z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. Vsebuje 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, reakcijsko mešanico 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2-hizotiazol-3-ona (3:1) in 2-metilizotiazol-3(2H)-on. Lahko povzroči alergijsko reakcijo. Opozorilo! Pri škropljenju lahko nastanejo nevarne vdihane kapljice. Ne vdihavajte aerosola ali meglice.

08 01 12 Odpadne barve in laki, ki niso navedeni v 08 01 11

HOS: IIA/a. Notranje matirane stene in stropi (Sijaj <25@60°).

EU mejne vrednosti: 30 g/L (2010) Proizvod vsebuje največ 1 g/L HOS.

## PROIZVAJALEC

PPG Coatings Nederland B.V. Amsterdamseweg 14 1422 AD Uithoorn Netherlands

## DOBAVITELJ ZA SLOVENIJO

TOPDOM d.o.o., Dol pri Ljubljani 28/b, 1262 Dol pri Ljubljani,  
Tel.: 01 58 90 700, Fax: 01 58 90 740,  
E-mail: [info@topdom.si](mailto:info@topdom.si); [www.topdom.si](http://www.topdom.si)

PPG Coatings Netherlands BV, P.O. box 42, 1420 AA Uithoorn, telefon: +31(0)297-541911, faks: 31(0)297-541903. Informacije v tem podatkovnem listu so po našem najboljšem vedenju na datum tiskanja. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila. Vsako spremembo podatkov običajno spremlja izdaja novega podatkovnega lista. Uporabnik mora preveriti datum tiskanja, po preteku več kot 12 mesecev pa razpoložljive podatke preveriti pri Sigma Coatings. Ker so pogoji uporabe izven nadzora Sigma Coatings, ne moremo prevzeti nobene odgovornosti na podlagi tega podatkovnega lista. [www.sigmacoatings.de](http://www.sigmacoatings.de)