

CE Izjava o lastnostih 01 200 60 80 90 100

EN 13956:2012 | 06 | 1343 in EN 13967:2017 | 06 | 1343

Rhenofol® CG

1. Tip proizvoda

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Rhenofol CG

2. Vrsta,

serija ali serijska številka ali kateri koli drug element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda, kot je opredeljeno v členu 11(4):

Rhenofol CG 1,2 mm–2,0 mm
(za številko šarže glejte embalažo)

3. Predvidena uporaba

ali uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno usklajeno tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Fleksibilna sintetična strešna hidroizolacijska membrana na osnovi polivinilklorida (PVC-P), ojačana s stekleno prejo, v skladu z EN 13956/EN 13967.

Za zatesnitev zelenih, prodnatih ali rabljenih streh. Hidroizolacijske membrane se uporabljajo tudi na področju hidroizolacije stavb.

4. Ime, registrirano trgovsko ime

ali blagovna znamka in naslov za stik s proizvajalcem skladno z zahtevami člena 11(5):

Rhenofol®
FDT Flachdach Technologie GmbH
Eisenbahnstraße 6–8, 68199 Mannheim, Nemčija

5. Kontaktni naslov

Kjer sta na voljo, ime in naslov pooblaščenega zastopnika, čigar pooblastila so opredeljena v členu 12(2):

Ni relevantno (glejte točko 4)

6. AVCP

Sistem ali sistemi ocenjevanja ter preverjanja in potrjevanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega izdelka, kot je določeno v Predpisih o gradbenih proizvodih, Priloga V

Sistem 2+

7. Priglašeni organ (hEN)

V primeru izjave o lastnostih gradbenega izdelka, ki ga ureja usklajeni standard:

0761
Priglašeni certifikacijski organ za notranjo kontrolo proizvodnje št. 0761 je opravil začetni pregled proizvodnega obrata in notranje kontrole proizvodnje ter stalni nadzor, ocenjevanje in vrednotenje notranje kontrole proizvodnje ter izdal potrdilo o skladnosti notranje kontrole proizvodnje.

8. Priglašeni organ (ETA)

V primeru izjave o lastnostih gradbenega izdelka, za katerega je bila izdana Evropska tehnična ocena:

Ni relevantno (glejte točko 7)

9. Izjavljena lastnost (harmonizirana tehnična specifikacija EN 13956:2012 in EN 13967:2017)

Bistvene značilnosti	Lastnost	Standard preizkusa
Vodotesnost	≥ 400 kPa/72 h	DIN EN 1928
Odpornost proti prodiranju korenin	odporno na korenine in rizome	FLL DIN EN 13948
Odziv na ogenj	Razred E	DIN EN 13501-1
Odpornost spoja proti luščenju	≥ 250 N/50 mm	DIN EN 12316-2
Strižna trdnost spoja	≥ 600 N/50 mm (trganje zunaj šiva na spoju)	DIN EN 12317-2
Natezna trdnost	≥ 10 N/mm ²	DIN EN 12311-2 (B)
Raztezek	≥ 200 %	DIN EN 12311-2 (B)
Odpornost proti udarcu toga podlaga prožna podlaga	Debelina 1,2 mm > 600 mm Debelina 1,5 mm > 700 mm Debelina 1,8 mm > 800 mm Debelina 2,0 mm > 1450 mm	DIN EN 12691 (A/B)
Odpornost na trganje	≥ 140 N	DIN EN 12310-2
Dimenzijska stabilnost	≤ 0,2 %	DIN EN 1107-2
Upogljivost pri nizki temperaturi	≤ -30 °C	DIN EN 495-5
Izpostavljenost UV-svetlobi	Razred 0 (5000 ur)	DIN EN 1297
Odpornost proti toči toga podlaga prožna podlaga	≥ 20 m/s ≥ 30 m/s	DIN EN 13583
Lastnost μ v zvezi z vodno paro	≥ 18.000 ± 30 %	DIN EN 1931 (B)
Odpornost na trganje pri žeblih	≥ 150 N	DIN EN 12310-1
Trajnost vodotesnosti pri staranju	opravljeno	DIN EN 1296 (96 d) DIN EN 1928 (B) (24 h/60 kPa)
Trajnost vodotesnosti zaradi delovanja kemikalij	opravljeno	DIN EN 1847 (28 d/+23 °C) DIN EN 1928 (B) (24 h/60 kPa)
Odpornost proti statičnim obremenitvam	≥ 20 kg	DIN EN 12730 (A/B)
Odpornost proti kemikalijam	opravljeno	DIN EN 1847
Odpornost proti požaru z zunanje strani	brez zahtev	DIN CEN/TS 1187
Nevarne snovi	glejte opombo 1)	-

¹⁾ Evropski harmonizirani standardi za testne metode ne obstajajo, zato je treba testiranje in prijavo za sprostitev snovi pridobiti v skladu z nacionalnimi predpisi/zahtevami

10. Izjava

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v 4. točki.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Manuel Steinbacher, generalni direktor
Mannheim, 1. 11. 2023

Informacije o ekologiji, zdravju in varnosti

Varnostni list v skladu s členom 31 Uredbe ES 1907/2006 ni potreben za dajanje izdelka na trg, prevoz ali uporabo. Izdelek ne škoduje okolju, če se uporablja, kot je določeno.

REACH

Uredba Evropske skupnosti o kemikalijah in njihovi varni uporabi (REACH: ES 1907/2006)

Ta izdelek je izdelek v smislu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Po našem trenutnem znanju Rhenofol CG ne vsebuje nobenih snovi v koncentracijah nad 0,01 (w/w), ki so bile objavljene v Prilogi XIV ali Prilogi XVII k uredbi REACH ali na seznamu kandidatnih snovi Evropske agencije za kemikalije (ECHA).

Pravno obvestilo FDT

Poudarjamo, da so vse navedene podrobnosti, zlasti priporočila za uporabo izdelkov in njihovih sistemskih dodatkov, nastale v običajnih razmerah ter na podlagi našega znanja in izkušenj. Predpostavljata se ustrezno skladiščenje in uporaba izdelkov. Garancije ali zanesljivosti dokončanega projekta ni mogoče izpeljati zaradi različnih materialov, podlag in različnih delovnih razmer ne glede na pravni položaj, niti iz kakršnih koli navedb niti ustnih izjav. Za morebitno obtožbo, da je družba FDT ravnala namerno ali hudo malomarno, mora uporabnik predložiti dokaze, da je družbi FDT posredoval vse informacije in podrobnosti, ki so potrebne za ustrezno in pravilno oceno s strani družbe FDT, v pisni obliki, ki so na voljo takoj in popolni. Uporabnik je sam odgovoren, da preveri, ali so izdelki primerni za določeno uporabo. Družba FDT ima pravico do spremembe specifikacij izdelka brez predhodnega obvestila. Upoštevati je treba lastninske pravice tretjih oseb. Poleg tega veljajo naši posebni prodajni in dobavni pogoji. Obvezna je najnovejša različica podatkovnega lista našega izdelka, ki ga lahko zahtevate neposredno prek FDT.

Vse informacije ter vsi tehnični in risarski podatki so v skladu z veljavnimi tehničnimi standardi in temeljijo na naših izkušnjah.

Upoštevati je treba nacionalne standarde in predpise. Tehnične spremembe pridržane.

Dodatne informacije:

FDT Flachdach Technologie GmbH

Eisenbahnstraße 6–8, 68199 Mannheim, Nemčija

Tel. +49 6 21 85 04 100

Faks +49 6 21 85 04 200

E-poštni naslov: kundenservice@fdt.de

www.fdt.de

**FDT Flachdach
Technologie GmbH**

Eisenbahnstraße 6–8
68199 Mannheim, Nemčija

Tel. +49 6 21 85 04 100
Faks +49 6 21 85 04 200
www.fdt.de