

TOP PROFI UNIVERZAL ET 05 -UNIVERZALNO LEPILO ZA LEPLJENJE IN ARMIRANJE STIROPORA

Je mineralno, praškasto lepilo za stiropor plošče in izdelavo armiranega sloja za toplotno izolacijo zgradb v skladu z ETICS. V 7 litrov čiste vode dodajte 25 kg Top Profi Univerzal in počakajte 5 do 10 minut, da se dobro poveže. Nanašanje na zid s kovinsko gladilko. V procesu lepljenja mora biti premazano najmanj 50% površine.

NAMEN: Lepilo za lepljenje izolacijskih plošč EPS

SESTAVA: Cement, polnilo in dodatki

VIDEZ: Siv prah

Bistvene značilnosti	Lastnost
Moč vezi med lepilom in EPS-om, ki se stara	$\geq 0,08$ MPa
Moč vezi med lepilom in EPS-om, ki se stara (2 dni v vodi + 2 uri sušenja)	$\geq 0,03$ MPa
Moč vezi med lepilom in EPS-om, ki se stara (2 dni v vodi + 7 dni sušenja)	$\geq 0,08$ MPa
Moč vezi med lepilom in betonom, ki se stara	$\geq 0,25$ MPa
Moč vezi med lepilom in betonom, ki se stara (2 dni v vodi + 2 uri sušenja)	$\geq 0,08$ MPa
Kapilarna absorpcija vode	W2
Prepustnost pare	<50
Toplotna prevodnost	0,51 W/mK
Tlačna trdnost	CS I
Odziv na ogenj	A1

PORABA: približno 3,5 do 4kg/m²

POSTOPEK:

Priprava podlage: vse podlage morajo biti čiste, suhe, nezmrznjene, dovolj hrapave in trdne, brez ostankov opaznega olja in razpok. Močno vpojne/vpojne podlage predhodno navlažite z vodo ali premažite z ustreznim premazom. Slabo vpojne in ne vpojne podlage predhodno obdelajte z ustreznim temeljnim premazom.

Priprava materiala: vsebino vrečke ročno ali strojno zmešajte z navedeno količino vode, dokler ne dobite homogene mase, primerne za nanašanje. Uporabite mešalnik z največ 500 vrt/min. Po mešanju počakajte 10 minut, da se polimer aktivira, nato pa mešanico enkrat na kratko premešajte.

Uporaba: pripravljeno mešanico ročno nanesite na EPS ploščo, na robovih v širini 5 cm in na sredini vsaj tri točke. Pokritost plošče z lepilno mešanico mora biti vsaj 40 % površine.

ORODJE: Zidna gladilka, gladilka, ravna kovinska gladilka. Orodje po uporabi takoj operite z vodo.

TEMPERATURA PODLAGE IN ZRAK:

Med nanašanjem in sušenjem temperatura podlage in zraka ne sme biti nižja od +5 °C in višja od +30 °C.

PAKIRANJE: Vreča 25 kg.

SKLADIŠČENJE: V suhem prostoru na paleti.

ROK UPORABE: 12 mesecev od datuma proizvodnje, ki je natisnjen na vreči v neodprti embalaži.

RAVNAVANJE Z ODPADKI: V skladu z Uredbo o kategorijah, vrstah in razvrščanju odpadkov je treba strjene ostanke uvrstiti med gradbene odpadke pod ključno številko 17 09 04.

KONTROLA KVALITETE: V skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih je izdelek vključen v sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: sistem AVCP 4 in je pod stalnim nadzorom lastne tovarniške kontrole proizvodnje.

IDEALNI POGOJI ZA UPORABO:

Od +5°C do +30°C

ODPORNOST NA TEMPERATURE:

Od -30°C do +70°C